

191300 3 55

MONTO therm Malla



Fecha de Alta

01/08/2023

Versión

01/08/2023



FAMILIA
LÍNEA

MONTÓ THERM

MALLAS DE REFUERZO

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Malla de fibra de vidrio con tratamiento anti-álcalis.

USOS

Refuerzo de la capa base del Sistema MONTÓ therm®. Certificada según la EAD 040016-01-0404 para Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior. El marcado en los bordes, define el solape mínimo y contribuye a una mejor colocación y nivelación de la malla.

PROPIEDADES

- Gran durabilidad
- Elevada capacidad de elongación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchura	110 cm. ± 1%
Longitud	50 m. ± 2%
Peso	Peso total: 160 gr./m ²
Luz malla	3,5 x 3,8 mm
Espesor	± 0,52 mm.
Tejido	Half-leno
Densidad lineal	Urdimbre: 25 x 2 tex
<small>Trama: 20,5 tex</small>	
Resistencia a la tensión	Urdimbre: ≥ 2200 N/5 cm. Trama: ≥ 2200 N/5 cm
Resistencia a la tensión	Urdimbre: ≥ 1400 N/5 cm. Trama: ≥ 1400 N/5 cm.
<small>después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio</small>	
Elongación	Urdimbre: 3,8 % Trama: 3,8 %
Elongación	Urdimbre: 3,5 % Trama: 3,5 %
<small>después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio</small>	

INSTRUCCIONES DE USO

La capa de refuerzo se ejecutará en 3 fases:

1. Capa Base: extendiendo MONTO therm Mortero Adhesivo sobre los paneles, con un espesor de 2-3 mm. Para este proceso podrá emplearse llana metálica normal o dentada.
2. Extendido de malla; Con la Capa Base fresca se extenderá la malla MONTO therm de arriba hacia abajo y se embeberá presionándola con la parte recta llana. La malla nunca deberá colocarse antes de la Capa Base. Cada franja de malla, deberá solapar con su franja contigua un mínimo de 10 cm. La MONTO therm Malla tiene un tratamiento específico antiálcalis.
3. Capa de refino; extendiendo MONTO therm Mortero Adhesivo con un espesor de 1-2 mm y dejando la superficie lo más lisa y uniforme posible para la terminación del Sistema MONTO therm.