

Fecha de Alta

01-02-2008

Versao

9 - 05/09/2025

**FAMILIA** ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC.**LINHA** IMPERMEABILIZACION HORIZONTAL**DESCRIÇÃO E TIPO**

Primário de textura rugosa, ponte de aderência para impermeabilizantes de terraços e telhados. Facilita a aplicação e a aderência das sucessivas demãos de impermeabilizante, assim como a colocação da tela de fibra de vidro.

**USOS**

Exterior / Interior

Cimento

Ladrilho

Resilla catalana

Primario específico para impermeabilizantes a agua, tipo Koraza Top Cover ou Montokril Elastómero

**PROPRIEDADES**

Aderência

Não propaga a chama

Nao apresenta tacking

Facilita a distribuição das demãos sucessivas de acabamentos tipo Koraza Top Cover, Montokril Elastomero ou similares

Facilita a aplicação entre demãos dado que evita que rolo resvale

Evita rugas ao colocar a malha

Adapta-se as irregularidades do suporte

Economiza tempo na colocação de elásticos

Fácil reparação

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Color            | KORAZA PRIMER ROJO 152               |
| Acabamento                  | Liso áspero                          |
| Peso específico             | 1,47 ± 0,05 kg/l                     |
| Viscosidade                 | 150 +/- 20 PO                        |
| Sólidos em volume           | 47 ± 1                               |
| Sólidos em peso             | 66 ± 1                               |
| VOC                         | Cat. g/BA 50/30 (2007/2010):0,73 g/l |
| Rendimento aprox. por demão | 4-8 m²/L                             |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Secagem tacto | (20°C HR:60%):1-2h |
| Repintado     | (20°C HR:60%):4-6h |
| Cores         | Vermelho 152       |

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE****Suportes novos**

Argamassas de cimento:

1. Esperar até cura total ( min. 30 dias ).

2. Limpar as possíveis eflorescências utilizando com jacto abrasivo, assim como neutralizar as superficies alcalinas.

3. Em superficies excessivamente polidas: lixar para abrir o poro.

4. Limpar o suporte de produtos estranhos e ou residuos.

5- Emassar com massa de exterior os defeitos de suporte (ver familia 6 PREPARAÇÃO DE FUNDOS nas alíneas correspondentes a massas em pó e massas preparadas para fazer uma escolha adequada).

6. Em superficies excessivamente polidas: lixar para abrir o poro.

Fecha de Alta

01-02-2008

Versao

9 - 05/09/2025

7. Aplicar Fijamont sobre toda a superfície de argamassa de cimento para que não entre em contacto com o Tejamont Top Cover ou Montokril Elastómero.

Tela asfáltica:

1. Comprovar a aderência e eliminar zonas mal aderidas, identificando pontos de descasque. Realizar provas de aderência.
2. Tratar com Monto Limpia Moho os suportes com fungos

Ladrilho e tijoleiras

1. Limpar o suporte de produtos estranhos e ou resíduos.
- 2- Emassar com massa de exterior os defeitos de suporte (ver familia 6 PREPARAÇÃO DE FUNDOS nas alíneas correspondentes a massas em pó e massas preparadas para fazer uma escolha adequada).
3. Tratar com Monto Limpia Moho os suportes com fungos.

### Restauração e manutenção

- 1- Eliminar totalmente as tintas velhas em mau estado ou com má aderência.
- 2- As superfícies brilhante devem ser matizadas, para se assegurar uma boa aderência.
- 3- Em suportes pintados deve comprovar-se a solidez e a aderência da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de serem repintados.
- 4- Emassar com massa de exterior os defeitos de suporte (ver familia 6 nas alíneas correspondentes a massas em pó e massas preparadas para fazer uma escolha adequada).
- 5- Tratar com Monto Limpia Moho os suportes com fungos.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Limpar a superfície eliminando todo tipo de sujidade, musgo, fungos (bolor), etc. e lavar com água limpa não contaminada
- Agitar o produto até perfeita homogeneização
- Diluir ligeiramente o produto em função da porosidade e estado do suporte.
- É muito importante que a temperatura do suporte seja superior a 5°C, uma vez que o produto pode congelar.
- Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 35°C.

### Diluyente para diluição e limpeza

Água

| Metodo de aplicação | Diluição orientativa |
|---------------------|----------------------|
| Trincha             | 20-40%               |
| Rolo                | 20-40%               |

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

|                                      | Primario                                     | Intermédia                        | Acabamento           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Suporte com bolores ou fungos</b> |                                              |                                   |                      |
| <b>MAX</b>                           | Monto Limpia Moho + Fijamont + Primer Koraza | Malla de fibra + Koraza Top Cover | Koraza Top Cover     |
| <b>STD</b>                           | Monto Limpia Moho + Fijamont + Primer Koraza | Montokril Elastómero              | Montokril Elastómero |
| <b>Tintas antigas em mau estado</b>  |                                              |                                   |                      |
| <b>MAX</b>                           | Fijamont + Primer Koraza                     | Malla de fibra + Koraza Top Cover | Koraza Top Cover     |
| <b>STD</b>                           | Primer Koraza                                | Montokril Elastómero              | Montokril Elastómero |
| <b>Ladrillo</b>                      |                                              |                                   |                      |
| <b>MAX</b>                           | Primer Koraza                                | Malla de fibra + Koraza Top Cover | Koraza Top Cover     |
| <b>STD</b>                           | Primer Koraza                                | Montokril Elastómero              | Montokril Elastómero |
| <b>Suportes degradados</b>           |                                              |                                   |                      |
| <b>MAX</b>                           | Fijamont + Primer Koraza                     | Malla de fibra + Koraza Top Cover | Koraza Top Cover     |
| <b>STD</b>                           | Fijamont + Primer Koraza                     | Montokril Elastómero              | Montokril Elastómero |

Fecha de Alta

01-02-2008

Versao

9 - 05/09/2025

**construção**

|            |                          |                                   |                      |
|------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>MAX</b> | Fijamont + Primer Koraza | Malla de fibra + Koraza Top Cover | Koraza Top Cover     |
| <b>STD</b> | Primer Koraza            | Montokril Elastómero              | Montokril Elastómero |

**SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

12 L