

Fecha de Alta

30-03-2007

Versión

6 - 09/08/2024



FAMILLE ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC.

LIGNE IMPERMEABILIZACION VERTICAL

## DESCRIPTION ET NATURE

Vernis de protection imperméabilisant pour surfaces poreuses. Cela ne modifie pratiquement pas l'aspect du support. Eviter les excès de produit qui forment un film.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur

Brique

Pierre

Brique apparente

Fibreciment

Mortier de ciment

Béton

## PROPRIÉTÉS

Imperméable

Ne propage pas la flamme

N'altère pas le support une fois sec

Protège les surfaces vernies contre les agents atmosphériques.

Fixe les surfaces pulvérulentes

Régule la porosité

Satiné

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ LADRILLO SATINADO
Aspect	Satiné
Densité	0,98± 0,05 kg/l
Viscosité	37 +/- 8 SG
Extraits secs en volume	17± 1
Extraits secs en poids	19± 1
COV	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 38,84 g/l
Rendement approximatif par couche	9-15 m <sup>2</sup> /L

Séc au touché	(20°C HR: 60%): 30-60min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 8h
Couleurs	Transparent

## PRÉPARATION DU SUPPORT

## Supports neufs

- Nettoyer le support de possibles efflorescences, résidus ou produits étranges par jet abrasif, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
- Dans des surfaces excessivement polies, lijar pour ouvrir le pore.
- Masillar avec plaste les défauts du support.
- Traiter avec Monto Limpia Moho les supports avec moisissure.

## Restauration et entretien

- 1 - Ce produit peut seulement être appliqué sur les surfaces exemptes de peinture et avec pore ouvert.

Fecha de Alta

30-03-2007

Versión

6 - 09/08/2024

2 - Dans l'hypothèse d'anciennes surfaces qui remplissent ces conditions agir de manière égale que dans des surfaces nouvelles.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à votre homogénéisation parfaite.
- Diluer le produit de 3 jusqu'à 5 fois votre volume en eau. À un plus grand pore, plus petite dilution. L'apparition de zones brillantes dénotent un excès de produit.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5° C ni dans des surfaces exposées à une forte insolation.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application

Brosse

Rouleau

Pistolet air less

Pistolet air mix

Pistolet aérographe

Turbo basse pression

#### Indications de dilution

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

1:1 en agua primera mano/4 barniz: 1 agua siguientes

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Supports avec moisissure</b>			
<b>MAX</b>	Monto Limpia Moho	Barniz Ladrillo satinado	Barniz Ladrillo satinado + Monto Aditivo con conservante antimoho
<b>STD</b>	Monto Limpia Moho		Barniz Ladrillo satinado + Monto Aditivo con conservante antimoho
<b>Pierre artificielle, briques et tuiles poreuses</b>			
<b>MAX</b>	Barniz Ladrillo Satinado		Barniz Ladrillo Satinado
<b>STD</b>	Barniz Ladrillo Satinado		Barniz Ladrillo Satinado
<b>Anciennes peintures en mauvais état</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar antiguas pinturas	Barniz Ladrillo Satinado	Barniz Ladrillo Satinado
<b>STD</b>	Eliminar antiguas pinturas		Barniz Ladrillo Satinado
<b>Brique</b>			
<b>MAX</b>	Barniz Ladrillo Satinado		Barniz Ladrillo Satinado
<b>STD</b>	Barniz Ladrillo Satinado		Barniz Ladrillo Satinado
<b>Supports friables</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Barniz Ladrillo Satinado	Barniz Ladrillo Satinado
<b>STD</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora		Barniz Ladrillo Satinado
<b>Mortier de ciment</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Barniz Ladrillo Satinado	Barniz Ladrillo Satinado
<b>STD</b>	Barniz Ladrillo Satinado		Barniz Ladrillo Satinado

## SÉCURITÉ

Fecha de Alta

30-03-2007

Versión

6 - 09/08/2024

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

**FORMAT**

0.75 L, 4 L, 12 L