503247

Fecha de Alta
01-08-2006
Versión
6 - 23/10/2026

CONVERPLUS ANTISILICONAS



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LÍNEA ADITIVOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Aceite de silicona en disolución, específico para evitar la aparición de cráteres y otros defectos superficiales en pinturas al disolvente transparentes y pigmentadas fabricadas por MONTO.

USOS

Exterior/Interior
Destinado a eliminar defectos superficales debidos a la mala nivelación de la pintura como cráteres, ojos o arrugas, causados por un substrto contminante.
Destinado a recuperar superficies pintadas y que hayan sido contaminadas con aceite de silicona o siliconas
destinado a eliminar malas nivelaciones causadas por la evaporación de los disolventes.
Destinado a eliminar el "overspray" en la aplicación a pistola.
En pinturas base disolvente

PROPIEDADES

- Disminuye la tesión superficial
- Disminuye la tensión interfacial entre componentes
- Favorece el equilibrio de la tensión entre productos con distintas polaridades
- Disimula los defectos superficiales tipo cráteres, arrugas, piel de naranja...
- Disimula los defectos causados por una inusual velocidad de secado debida a la evaporación excesivamente rápida de disolventes
- Disimula los defectos causados por aplicación a temperaturas elevadas que provocan una evaporación excesivamente rápida de disolventes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CONVERPLUS ANTISILICONAS
Relación de mezcla	1-2% en volumen respecto a la pintura a aditivar
Acabado	Pintura base
Peso específico	0,84± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	6± 1
Sólidos en peso	8± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Colores	Incoloro

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
Seguir las pautas que se indican en la pintura a aditivar, teniendo en cuenta que sólo debe aditivarse la última mano de pintura.

Restauración y mantenimiento
Seguir las pautas que se indican en la pintura a aditivar, teniendo en cuenta que sólo debe aditivarse la última mano de pintura.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación
- Verificar que el producto se incorpora a los productos indicados en "Usos recomendados".
- Homogeneizar perfectamente la pintura o barniz a aditivar.
- Verter únicamente las cantidades recomendadas en "Sistemas de aplicación" sobre la pintura a aditivar.

- Homogeneizar perfectamente la mezcla: Barniz/Pintura + Converplus Antisiliconas.
- Diluir la viscosidad de aplicación con el disolvente recomendado en el producto a aditivar.
- Aditivar únicamente la mano de acabado.

Disolvente para dilución y limpieza
Disolvente 1405

Método de aplicación **Dilución orientativa**

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Sobre los soportes habituales			
MAX			
STD	Idem que los productos a los que se adiciona	Idem que los productos a los que se adiciona	Producto de acabado

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L