503247

**Fecha de Alta**
01-08-2006
**Versión**
6 - 27/10/2026

# CONVERPLUS ANTISILICONAS




**FAMILLE** PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
**LIGNE** ADITIVOS

## DESCRIPTION ET NATURE

Huile de silice en dissolution, spécifique pour éviter l'apparition de cratères et d'autres défauts superficiels dans des peintures au solvant tu transparais et pigmentées fabriquées par MONTO.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur
Destiné à l'élimination de défauts superficiels dû au mauvais nivellement de la peintures tel que des cratères, des yeux ou des plis, causés par un substrat contaminant
Destiné à la récupération des surfaces peintes qui ont étés contaminées avecde l'huile de silicone ou de silicones
Destiné à éliminer le mauvais nivellement causé par l'évaporation des solvants
Destiné à l'élimination du « overspray » dans l'application au pistolet
Peintures solvantées

## PROPRIÉTÉS

Diminue la tension superficiel
Diminue la tension inter-facial entre composants
Favorise l'équilibre de la tension entre produits avec différentes polarités
Dissimule les défauts superficiels type cratères, rides, peau d'orange
Dissimule les défauts occasionnés par une vitesse inusuelle de séchage dû à l'évaporation excessivement rapide de dissolvants
Dissimule les défauts occasionnés par l'application à hautes températures qui provoquent une évaporation excessivement rapide de dissolvants

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Referencia Color | CONVERPLUS ANTISILICONAS |
| Rapport de mélange | 1-2% en volumen respecto a la pintura a aditivar |
| Aspect | Peinture de base |
| Densité | 0,84± 0,05 kg/l |
| Extraits secs en volume | 6± 1 |
| Extraits secs en poids | 8± 1 |
| Performance approximatif par couche | En fonction de l'utilisation du produit. |
| Couleurs | Incolore |

## PRÉPARATION DU SUPPORT

**Supports neufs**
Suivre les règles qui sont indiquées dans la peinture à aditivar, en en tenant compte du fait qu'on doit seulement aditivar la dernière main de peinture.

**Restauration et entretien**
Suivre les règles qui sont indiquées dans la peinture à aditivar, en en tenant compte du fait qu'on doit seulement aditivar la dernière main de peinture.

## MODE D'EMPLOI

**Conseils d'application**
- Vérifier que le produit s'incorpore aux produits indiqués dans des "Utilisations recommandées".
- Homogénéiser parfaitement la peinture ou le vernis à aditivar.
- Verser uniquement les quantités recommandées dans des "Systèmes d'application" sur la peinture à aditivar.

- Homogénéiser parfaitement le mélange: Vernis/Peinture+ Converplus Antisiliconas.
- Diluer la viscosité d'application avec le solvant recommandé dans le produit à aditivar.
- Aditivar uniquement la main de de finie.

### Diluant d'application et de nettoyage
Diluant 1405

**Méthode d'application** **Indications de dilution**

## SYSTÈME

**Traitement par type de support**

| | Impression | Intermédiaire | Aspect |
|---|---|---|---|
| **Sur supports habituels** | | | |
| **MAX** | | | |
| **STD** | Idem que los productos a los que se adiciona | Idem que los productos a los que se adiciona | Producto de acabado |

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à tempèratures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5º et 35º C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.75 L