

NEVADA CONSTRUCTOR BLANCO


FAMILLE PAREDES Y TECHOS

LIGNE MATE

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture pour murs et plafonds à haut pouvoir couvrant et grande blancheur, idéale pour les finitions de grands chantiers et pour les intérieurs en général. Très respirante.

DESTINATION

Intérieur

Ciment

Béton

Brique

Plâtre

Cloison sèche: Plaques de plâtres, panneaux alvéolaires

PROPRIÉTÉS

Degré de brillance : mat (selon la norme UNE-EN 13300, à 85° la réflectance < 10)

Lavabilité : Classe 3 (selon la norme UNE-EN 13300)

Hautement transpirable

 Opacité : Classe 2 pour un rendement de 8 m²/litre (conformément à la norme UNE-EN 13300)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color NEVADA CONSTRUCTOR BLANCO

Aspect Mat

Densité 1,59 ± 0,05 kg/l

Viscosité 90 +/- 10 PO

Extraits secs en volume 45 ± 1

Extraits secs en poids 66 ± 1

COV Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 1,42 g/l

 Performance approximatif par couche 10-12 m²/L

Séc au touché (20°C HR: 60%): 1h

Recouvrable / doublage (20° C HR: 60%): 3-4h

Couleurs Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT
Supports neufs

Mortiers de ciment et de béton:

1. Attendre jusqu'à prise totale (mín 30 jours).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Sur surfaces polies: poncer pour dépolir.
5. Nettoyer le support de tout reste de produits.
6. Fixer les supports de traction avec Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6).

Plâtre, briques recouvertes de plâtre:

1. Attendre jusqu'à ce qu'il soit bien sec (máx, 20% d'humidité).
2. Nettoyer le support de tout reste de produit.
3. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
4. Regulariser les absorptions du support avec une impression, un fixateur, ou une couche diluée du même produit.
5. En surfaces polies: poncer pour dépolir.

6. Fixer les supports de traction avec Emulsión Fijadora ou Fijamont.

7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6).

Cloisons de séparation PYL:

1. Effectuer un ponçage général des joints et des zones de fixation du mastic.
2. Nettoyer ensuite le support pour s'assurer qu'il est exempt de poussière, de graisse et d'autres contaminants.
3. Pour l'application sur des plaques colorées ayant tendance à générer des tâches, appliquer Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauration et entretien

1. Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérentes.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne accroche.
3. Sur supports peints, vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature afin d'éviter de possibles incompatibilités. Éliminer la poussière et saleté avant de repeindre.
4. Passer un enduit sur les défauts du support (Plasmont).
5. Sur supports avec moisissure, traiter préalablement avec Monto Limpia Moho.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support pour la première couche.
- Terminer par une ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à la couverture totale du support.
- Ne pas appliquer le produit par des températures inférieures à 5°C ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	5 - 10%
Rouleau	5 - 10%
Pistolet air less	10 - 30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Chantier			
MAX	Fijamont o Emulsión Fijadora	Nevada Constructor	Nevada Constructor
STD	Nevada Constructor diluido		Nevada Constructor
Cloison sèche			
MAX	Fijamont o Emulsión Fijadora	Nevada Constructor	Nevada Constructor
STD	Nevada Constructor diluido		Nevada Constructor
Peintures anciennes			
MAX	Fijamont o Emulsión Fijadora	Nevada Constructor	Nevada Constructor
STD	Nevada Constructor diluido		Nevada Constructor

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NEVADA CONSTRUCTOR BLANCO

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'aplicateur.

FORMAT

15 L