



FAMILLE REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

LIGNE SILICATO

DESCRIPTION ET NATURE

Apprêt pour la préparation des supports, avant l'application d'Ovaldine Sol Silicato II est également utilisé pour sa dilution.

DESTINATION

- Extérieur / Intérieur
- Supports minéraux
- Supports minéraux préalablement peints
- Avant l'application des peintures minérales Sol Silicato

PROPRIÉTÉS

Fixe les supports friables minéraux
Conserve et permet la transpiration du support

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PRIMER SOL SILICATO
Aspect	Incolore
Densité	1,01± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	7 ± 1
Extraits secs en poids	11 ± 1
COV	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,97 g/l
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	2h
Recouvrable / doublage	24h

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment :

1. Attendre jusqu'à la prise totale (minimum 30 jours).
2. Nettoyer le support à l'aide d'un jet abrasif pour éliminer les éventuelles efflorescences.
3. Si les surfaces sont très lisses, les poncer pour ouvrir les pores.
4. Fixer les supports fragiles à l'aide de PRIMER SOL SILICATO.
5. Nettoyer le support de tout matériau étranger et/ou résidu.
6. Enduire les défauts du support de mastic pour extérieur au ciment (voir la famille 6 PRÉPARATION DES FONDS les lignes correspondant aux mastics en poudre préparés pour faire un choix approprié).

Restauration et entretien

1. Sur les murs présentant des traces de moisissure, traiter au préalable avec Monto Limpia Moho.
2. Il peut être appliqué directement sur des surfaces minérales recouvertes d'anciennes couches de peinture en bon état et solidement adhérentes. Si la peinture adhère mal, éliminer au préalable tous les résidus qui se détachent, ou avant l'application.
3. Les surfaces brillantes doivent être matifiées afin d'assurer une bonne adhérence.
4. Enduire les défauts du support de mastic pour extérieur au ciment pour éliminer les défauts du support (voir la famille 6 PRÉPARATION DES FONDS les lignes correspondant aux mastics poudre préparés pour faire un choix approprié).

Fecha de Alta

02-07-2026

Versión

1 - 21/08/2026

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application****Diluant d'application et de nettoyage****Méthode d'application Indications de dilution**

Brosse, rouleau ou pistolet 0

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Support minéral			
MAX	Primer Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato
STD			
Support minéral prépeint			
MAX	Primer sol silicato	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato
STD			

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L