

**FAMILIA** REVESTIMIENTOS DE FACHADAS**LINHA** SILICATO**DESCRIÇÃO E TIPO**

Primário para a preparação de substratos antes da aplicação do Ovaldine Sol Silicato. Também é utilizado para a sua diluição.

USOS

- Exterior / Interior
- Suportes minerais
- Substratos minerais previamente pintados
- Antes da aplicação de tintas minerais de sol-silicato

PROPRIEDADES

Fixa os suportes degradados minerais

Mantém o suporte transpirável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PRIMER SOL SILICATO
Acabamento	Incolor
Peso específico	1,01± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	7 ± 1
Sólidos em peso	11 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,97 g/l
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	2h
Repintado	24h

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Argamassa de cimento:

1. Aguardar até estar totalmente seco e consolidado (30 dias, no mínimo).
2. Limpar o substrato de possíveis eflorescências com recurso a jato abrasivo.
3. Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
4. Fixar os substratos friáveis com o primário PRIMER SOL SILICATO.
5. Limpar o substrato de produtos e/ou resíduos estranhos.
6. Aplicar massa para exteriores à base de cimento nos defeitos do substrato (Ver na família 6 PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS as linhas correspondentes a massas em pó para fazer uma escolha adequada).

Restauração e manutenção

1. Em paredes com bolor, realizar um tratamento prévio com o fungicida Monto Limpia Moho.
2. Pode ser aplicado diretamente em superfícies minerais com tinta antiga em bom estado e com boa aderência. Caso se tratem de superfícies pintadas com má aderência, remover todos os resíduos soltos antes da aplicação do produto.
3. As superfícies brilhantes devem ser lixadas para eliminar o brilho de forma a garantir uma boa aderência.
4. Aplicar massa para exteriores à base de cimento nos defeitos do substrato (Ver na família 6 PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS as linhas correspondentes a massas em pó para fazer uma escolha adequada).

Fecha de Alta

02-07-2026

Versao

1 - 21/08/2026

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação****Diluyente para diluição e limpeza**

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Troncha, rolo ou pistola	0

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermédia	Acabamento
Suporte mineral			
MAX	Primer Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato
STD			
Substrato mineral previamente pintado			
MAX	Primer sol silicato	Ovaldine Sol Silicato	Ovaldine Sol Silicato
STD			

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L