

MAGNUM CONSTRUCTOR BLANCO


FAMILIA PAREDES Y TECHOS

LINHA MATE PREMIUM

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta para paredes e tetos com boa lavabilidade, cobertura, brancura e acabamento sedoso. De fácil aplicação e alto rendimento, é ideal para a decoração de interiores em geral. Não respinga; tecnologia Tixoless.

USOS

Interior / Exterior

Cimento

Betão

Tijolo

Gesso

Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

PROPIEDADES

Com proteção anti fungos

Lavabilidade: Classe 2 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

Sem gotejamento ou respingos (Tecnologia Tixoless)

 Opacidade: Classe 1 para um rendimento de 5,5 m²/litro (segundo a norma UNE-EN 13300)

Nível de brilho: extra mate (em conformidade com UNE-EN 13300, a 85° reflectância < 5)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MAGNUM CONSTRUCTOR BLANCO
Acabamento	Mate profundo
Peso específico	1,5 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	65 +/- 10 PO
Sólidos em volume	40 ± 1
Sólidos em peso	61 ± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 1,10 g/l
Rendimento aprox. por demão	13-15 m ² /L

Secagem tacto	(20°C HR:60%): 1h
Repintado	(20°C HR:60%): 3-4h
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
Suportes novos

Argamassas de cimento e betão:

1. Aguarde até estar completamente endurecido (mín. 30 dias).
2. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Gesso, "ladrigesso (mistura de tijolo e gesso)":

1. Aguardar até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.

4. Regular as absorções do suporte com selante, Fixador ou uma camada diluída do mesmo produto.
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Paredes PYL:

1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauração e manutenção

1. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, deve-se verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
4. Aplicar a massa (Plasmont) nos defeitos do suporte.
5. Em paredes com mofo, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir o produto de acordo com a porosidade e o estado do suporte na primeira camada.
- Terminar com uma ou mais camadas levemente diluídas até obter cobrir completamente o suporte.
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C ou em superfícies expostas a forte exposição solar.
- Não lavar até depois de 24 dias.
- Ao ar livre nunca aplicar com risco de chuva iminente e evitar dias excessivamente húmidos.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após o uso.
- Para projeção com equipamento Airless, utilizar bicos com passagem de 15 a 23 polegadas, pressão 150 bar.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-10%
Rolo	0-10%
Pistola air less	5-10%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
construção			
MAX	Fijamont o Emulsión Fijadora	Magnum Constructor	Magnum Constructor
STD	Magnum Constructor Diluido		Magnum Constructor
Tabiques secos (PYL):			
MAX	Fijamont o Emulsión Fijadora	Magnum Constructor	Magnum Constructor
STD	Magnum Constructor Diluido		Magnum Constructor
Pinturas antigas			
MAX	Fijamont o Emulsión Fijadora	Magnum Constructor	Magnum Constructor
STD	Magnum Constructor Diluido		Magnum Constructor

SEGURANÇA

MAGNUM CONSTRUCTOR BLANCO

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

15 L