

TORNADO CONSTRUCTOR BLANCO


FAMILLE PAREDES Y TECHOS

LIGNE MATE

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture pour murs et plafonds offrant une efficacité maximale sur chantier, idéale pour les espaces peu sollicités ou nécessitant des remises en peinture fréquentes. Très respirante.

DESTINATION

Intérieur

Ciment

Béton

Brique

Cloison sèche: Plaques de plâtres, panneaux alvéolaires

PROPRIÉTÉS

Degré de brillance : mat (selon la norme UNE-EN 13300, à 85° la réflectance < 10)

Hautement transpirable

Lavabilité : Classe 4 (selon la norme UNE-EN 13300)

Opacité : Classe 2 pour un rendement de 8 m²/litre (conformément à la norme UNE-EN 13300)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	TORNADO CONSTRUCTOR BLANCO
Aspect	Mat
Densité	1,62 ± 0,05 kg/l
Viscosité	120 +/- 15 PO
Extraits secs en volume	44 ± 1
Extraits secs en poids	67 ± 1
COV	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):1,03 g/l
Performance approximatif par couche	8-10 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%):1 h. Lessivable: 25-30 jours
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): mín: 3-4 h. Máx: Sans limite
Couleurs	Blanc
Lavable	CLASE 4

PRÉPARATION DU SUPPORT
Supports neufs

Mortiers de ciment et bétons:

1. Attendre jusqu'à prise totale (mín 30 jours).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Sur surfaces polies: poncer pour dépolir.
5. Nettoyer le support de tout reste de produits.
6. Fixer les supports fragiles avec Émulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6).

Plâtre, briques recouvertes de plâtre:

1. Attendre qu'il soit bien sec (max. 20% d'humidité).
2. Nettoyer le support de produits étrangers.
3. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
4. Réguler les absorptions du support avec un mastic, un fixateur ou une couche diluée du même produit.

TORNADO CONSTRUCTOR BLANCO

5. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour en ouvrir les pores.
6. Fixer les supports de traction avec Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Enduire les défauts du support ((voir famille 6).

Cloisons de séparation PYL:

1. Effectuer un ponçage général des joints et des zones de fixation du mastic.
2. Nettoyer ensuite le support pour s'assurer qu'il est exempt de poussière, de graisse et d'autres contaminants.
3. Pour l'application sur des plaques colorées ayant tendance à générer des tâches, appliquer Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauration et entretien

1. Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérentes.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne accroche.
3. Sur supports peints, vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature afin d'éviter de possibles incompatibilités. Éliminer la poussière et saleté avant de repeindre.
4. Passer un enduit sur les défauts du support (voir famille 6).
5. Sur supports avec moisissure, traiter préalablement avec Monto Limpia Moho.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support pour la première couche.
- Terminer par une ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à la couverture totale du support.
- Ne pas appliquer le produit par des températures inférieures à 5°C ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	5-10%
Pistolet air less	5-30%
Pistolet aérographe	5-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	Fijamont o Emulsión fijadora	Tornado constructor	Tornado constructor
STD	Tornado constructor diluido		Tornado constructor
Cloison sèche			
MAX	Fijamont o Emulsión fijadora	Tornado constructor	Tornado constructor
STD	Tornado constructor diluido		Tornado constructor
Peintures anciennes			
MAX	Fijamont o Emulsión fijadora	Tornado constructor	Tornado constructor
STD	Tornado constructor diluido		Tornado constructor

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

TORNADO CONSTRUCTOR BLANCO

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

15 L