

TORNADO CONSTRUCTOR BLANCO

**FAMILIA** PAREDES Y TECHOS**LINHA** MATE**DESCRIÇÃO E TIPO**

Tinta para paredes e tetos de máxima eficiência em obra, ideal para espaços de baixa exigência ou repinturas frequentes. Altamente respirável.

USOS

Interior
Cimento
Betão
Ladrilho
Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

PROPIEDADES

Nível de brilho: mate (em conformidade com UNE-EN 13300, a 85° reflectância < 10)

Elevada transpiração

Lavabilidade: Classe 4 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

Opacidade: Classe 2 para um rendimento de 8 m²/litro (em conformidade com a Norma UNE-EN 13300)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	TORNADO CONSTRUCTOR BLANCO
Acabamento	Mate
Peso específico	1,62 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	120 +/- 15 PO
Sólidos em volume	44 ± 1
Sólidos em peso	67 ± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):1,03 g/l
Rendimento aprox. por demão	8-10 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%):1 hora. Para lavar 25-30 Dias
Repintado	(20°C HR: 60%):minimo 3-4 h. Máximo sem limites
Cores	Branco
Lavabilidade	CLASE 4

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Argamassa de cimento:

1. Esperar até cura total (min. 30 dias).
2. Limpar as possíveis eflorescências com jacto abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas: lixar para abrir o poro.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes enfraquecidos com Emulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Emassar os defeitos de suporte (ver familia 6).

Gesso, "ladrigesso (mistura de tijolo e gesso)":

1. Esperar até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar as possíveis eflorescências com jacto abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com seladora, Fixador, ou uma demão diluída do mesmo produto.
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir o poro.

TORNADO CONSTRUCTOR BLANCO

6. Fixar os suportes enfraquecidos com Emulsion Fijadora ou Fijamont.
7. Emassar os defeitos de suporte (ver familia 6).

Paredes PYL:

1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente as tintas velhas em mau estado ou com má aderência.
2. As superfícies brilhante devem ser matizadas, para se assegurar uma boa aderência.
3. Em suportes pintados deve comprovar-se a solidez e a aderência da tinta, diagnosticar a asua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de serem repintados.
4. Emassar com massa os defeitos de suporte.
5. Sobre paredes com fungos, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
- Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte na primeira demão.
- Acabar com uma ou mais demãos ligeiramente diluídas até cobertura total do suporte.
- Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C nem em superfícies expostas a forte calor.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	5-10%
Pistola air less	5-30%
Pistola aerográfica	5-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Obra nova			
MAX	Fijamont o Emulsión fijadora	Tornado constructor	Tornado constructor
STD	Tornado constructor diluido		Tornado constructor
Tabiques secos (PYL):			
MAX	Fijamont o Emulsión fijadora	Tornado constructor	Tornado constructor
STD	Tornado constructor diluido		Tornado constructor
Pinturas antigas			
MAX	Fijamont o Emulsión fijadora	Tornado constructor	Tornado constructor
STD	Tornado constructor diluido		Tornado constructor

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

TORNADO CONSTRUCTOR BLANCO

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

15 L