502298

Fecha de Alta
19-02-2014
Versión
7 - 13/11/2025

MONTOTHERM MASILLA ANTICONDENSACION



FAMILLE ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC.
LIGNE ANTICONDENSACION

DESCRIPTION ET NATURE

Enduit prêt à l'emploi à faible conductivité thermique, apportant au support des avantages de premier ordre, tels qu'un isolant thermique et un effet insonorisant. Il prévient également la formation d'humidité par condensation.

DESTINATION

Extérieur/Intérieur
Plâtre
Brique
Mortier de ciment
Plâtre
Béton

PROPRIÉTÉS

Isolant acoustique
Thermo-isolant
Basse conductivité thermique
Économie d`énergie
Anti-condensation
Séchage rapide
Résistance aux intempéries
Système ITE intérieur MONTO thêrm COMFORT PAINT (Masilla MONTÓ thêrm + MONTÓ thêrm anticondensación. Conductivité thermique = 0,108 W/mK. Résistance thermique = 0,073 m2 K/W) [UNE-EN 12667:2002]

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOTHERM MASILLA ANTICONDENSACION
Aspect	Mat
Densité	0,6± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	65± 1
Extraits secs en poids	45± 1
Epaisseur minimum recommandée	mínimo: 5 mm
Performance approximatif par couche	1 m²/Kg
Séc au touché	(20ºC HR:60%):1h
Recouvrable / doublage	(20ºC HR:60%):1-4h
Couleurs	Blanc 103

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment/plâtre:
- Vérifier l'adéquation du mastic au support.
- Attendre jusqu'à la prise totale (30 jours minimum).
- Nettoyer le support d'éventuelles efflorescences et neutraliser les surfaces alcalines.
- Sur des surfaces excessivement polies, poncer pour ouvrir les pores.
- Nettoyer le support de toute substance étrangère et/ou résidu.
- Ouvrir les fentes ou fissures éventuelles jusqu'au fond assaini, retirer la poussière accumulée à l'aide d'une brosse et appliquer le mastic ou l'enduit en suivant les indications mentionnées dans les rubriques suivantes: « Systèmes d'application » et « Application ».
- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximales recommandées.

MONTOTHERM MASILLA ANTICONDENSACION

- Sur des surfaces excessivement friables, fixer à l'aide du fixateur approprié avant de passer l'enduit: Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijalite.

Restauration et entretien

- Nettoyer le support de toute substance étrangère adhérant mal ou en mauvais état et ouvrir les pores, s'ils sont fermés, par ponçage ou tout autre moyen mécanique.
- Vérifier l'adhérence et traiter comme pour les FONDS neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- À l'aide des outils nettoyés et désoxydés indiqués dans le système d'application.
- Passer la couche de fond qui convient.
- Il est conseillé habituellement d'appliquer une épaisseur maximale de 5 à 7 mm par couche.
- Épaisseur maximale pour la dernière couche: 5 mm
- On peut augmenter le nombre de couches jusqu'à trois ou davantage, pour atteindre une épaisseur maximale de 15 mm.
- Repeindre une fois écoulé le temps indiqué. Vu que tout dépend de l'humidité, de la température et de l'épaisseur de la couche, la non-obturation du papier de verre nous indiquera que le produit peut être appliqué.
- Montotherm Anticondensacion est recommandé comme finition, bien que d'autres peintures plastiques puissent être appliquées.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Spatule	al uso
Palette	al uso
Taloche	al uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	Emulsión Fijadora, Fijamont	Montotherm Masilla Anticondensación	Pintura Plástica Montó
STD	Montotherm Masilla Anticondensación		Pintura Plástica Montó
Supports friables			
MAX	Emulsión Fijadora, Fijamont	Montotherm Masilla Anticondensación	Pintura Plástica Montó
STD	Montotherm Masilla Anticondensación		Pintura Plástica Montó
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Eliminar + Fijador	Montotherm Masilla Anticondensación	Pintura Plástica Montó
STD	Eliminar	Montotherm Masilla Anticondensación	Pintura Plástica Montó

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à tempèratures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

MONTOTHERM MASILLA ANTICONDENSACION

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5º et 35º C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

12 L