502298

Fecha de Alta
19-02-2014
Versao
7 - 13/11/2025

MONTOTHERM MASILLA ANTICONDENSACION



FAMILIA ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC.
LINHA ANTICONDENSACION

DESCRIÇÃO E TIPO

Pasta pronta a aplicar de baixa condutibilidade térmica, que confere ao suporte excelentes qualidades como isolante térmico e fonoabsorvente (absorvente de som). Também evita a formação de umidade devido à condensação.

USOS

Exterior / Interior

Gesso
Ladrilho
Argamassas de cimento
Gesso
Betão

PROPRIEDADES

Isolante
Termoisolante
Baixa conductibilidade tèrmica
Poupança de energia
Anti condensação
Secagem rápida
Resistência à intempérie
Sistema SATE interior MONTO thêrm COMFORT PAINT (Masilla MONTÓ thêrm + MONTÓ thêrm anticondensación. Condutividade térmica = 0,108 W/mK. Resistência térmica = 0,073 m2 K/W) [UNE-EN 12667:2002]

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOTHERM MASILLA ANTICONDENSACION
Acabamento	Mate
Peso especifico	0,6± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	65± 1
Sólidos em peso	45± 1
Espessura min. recomendada	mínimo: 5 mm
Rendimento aprox. por demão	1 m²/Kg
Secagem tacto	(20ºC HR:60%):1h
Repintado	(20ºC HR:60%):1-4h
Cores	Branco 103

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento/gesso:
- Comprovar o comportamento da massa sobre o suporte.
- Esperar até cura total do suporte (30 dias minimo).
- Limpar o suporte de possiveis eflorescências, assim como neutralizar as superficies alcalinas.
- Em superfícies excessivamente polidas lixar para abrir o poro.
- Limpar o suporte de produtos estranhos e ou residuos.
- Abrir possiveis gretas ou fissuras até encontrar um fundo saudavel, eliminar o pó produzido através de escova ou pincel e aplicar a massa ou pasta tal como se indica nas alineas Sist. de aplicação e aplicação.
- Não ultrapassar nunca as espessuras de camada máximas recomendadas.
- Em superfícies excessivamente enfraquecidas antes de emassar fixar com um fizador adequado: Emulsion fijadora,

Fijamont, Fijalite.

Restauração e manutenção

- Eliminar do suporte produtos estranhos com má aderência ou em mau estado. Abrir o poro caso esteja fechado, através de lixagem ou outro meio mecánico.
- Comprovar a aderência e tratar como se fosse fundo novo.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Através das ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e desoxidadas.
- Isolar adequadamente.
- Habitualmente recomenda-se espessuras máximas por demão entre 5-7 mm.
- Espessura minima de aplicação final: 5 mm.
- É possivel aumentar o nº de demãos, 3 ou mais, sendo possivel alcançar espessuras de camada até 15 mm.
- Repintar após o tempo indicado de secagem. Dado que este depende da humidade, temperatura e espessura da camada, a saturação da lixa indica-nos se o produto se encontra em condições de proceguir a aplicação.
- A tinta Montotherm Anticondensacion é recomendada como acabamento, embora outras tintas plásticas possam ser aplicadas.

Diluente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicaçao	Diluição orientativa
Espátula	al uso
Espátula	al uso
Paleta	al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Obra nova			
MAX	Emulsión Fijadora, Fijamont	Montotherm Masilla Anticondensación	Pintura Plástica Montó
STD	Montotherm Masilla Anticondensación		Pintura Plástica Montó
Suportes degradados			
MAX	Emulsión Fijadora, Fijamont	Montotherm Masilla Anticondensación	Pintura Plástica Montó
STD	Montotherm Masilla Anticondensación		Pintura Plástica Montó
Tintas antigas en mau estado			
MAX	Eliminar + Fijador	Montotherm Masilla Anticondensación	Pintura Plástica Montó
STD	Eliminar	Montotherm Masilla Anticondensación	Pintura Plástica Montó

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

MONTOTHERM MASILLA ANTICONDENSACION

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

12 L