

Fecha de Alta

24-02-2026

Versión

2 - 24/03/2026 :


FAMILLE PAREDES Y TECHOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE MATE PREMIUM

DESCRIPTION ET NATURE

Édition spéciale commémorative du 65e anniversaire de Pinturas Montó. Contient des parfums citraux. Peinture pour murs et plafonds hautement performante et offrant un excellent équilibre entre résistance, application, couvrance et rendement.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Murs et plafonds

Mortier de ciment

Béton

Brique

Plâtre

Gotelé

Cloison sèche: Plaques de plâtres, panneaux alvéolaires

PROPRIÉTÉS

Faible risque d'éclaboussures (technologie Tixoless)

Classement de réaction au feu de: A2 s1, d0 selon la norme UNE-EN 13501-1

Parfumé

Lavabilité : Classe 1 (selon la norme UNE-EN 13300)

Degré de brillance : extra mat (selon la norme UNE-EN 13300, à 85° la réflectance < 5)

Couverture élevée (UNE-EN ISO 6504-3) : Classe 1 (UNE-EN 13300) avec un rendement de 5-6 m²/l

Avec conservateur anti moisissure

Norme de lavabilité Gardner DIN 53778: 50.000 d.p

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	OVALDINE 65 BLANCO
Densité	1,5± 0,05 kg/l
Viscosité	85 +/- 10 PO
Extraits secs en volume	47± 1
Extraits secs en poids	65± 1
COV	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):2,44 g/l
Performance approximatif par couche	14-16 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR:60%):1h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):3-4h
Couleurs	Blanc Bases BL,IN,TR Couleurs propres au Système Tintométrique.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Supports neufs

Mortiers de ciment et de béton:

1. Attendre la prise totale (min. 30 jours).
2. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour en ouvrir les pores.
5. Nettoyer le support de produits étrangers.
6. Fixer les supports de traction avec Emulsión Fijadora ou Fijamont.

Fecha de Alta

24-02-2026

Versión

2 - 24/03/2026 :

7. Enduire les défauts du support (voir partie 6).

Plâtre, briques recouvertes de plâtre:

1. Attendre qu'il soit bien sec (max. 20% d'humidité).
2. Nettoyer le support de produits étrangers.
3. Nettoyer les efflorescences éventuelles à l'aide d'un jet abrasif.
4. Réguler les absorptions du support avec un mastic, un fixateur ou une couche diluée du même produit.
5. Si les surfaces sont polies, il convient de les poncer pour en ouvrir les pores.
6. Fixer les supports de traction avec Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Enduire les défauts du support (voir partie 6).

Cloisons de séparation PYL:

1. Effectuer un ponçage général des joints et des zones de fixation du mastic.
2. Nettoyer ensuite le support pour s'assurer qu'il est exempt de poussière, de graisse et d'autres contaminants.
3. Pour l'application sur des plaques colorées ayant tendance à générer des tâches, appliquer Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauration et entretien

1. Enlever complètement les anciennes peintures en mauvais état ou qui ont mal adhéré.
2. Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence.
3. Sur les supports peints, vérifier la solidité et la fixation de la peinture, sa nature doit être diagnostiquée pour éviter d'éventuelles incompatibilités et la poussière et la saleté doivent être enlevées avant de les repeindre.
4. Comblers les défauts du support au mastic (Plasmont).
5. Traiter au préalable les murs présentant de la moisissure avec Monto Limpia Moho.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support lors de la première couche.
- Terminer par une ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à couverture totale du support.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C ou sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Ne pas laver avant 24 jours.
- À l'extérieur, ne jamais appliquer en cas de risque de pluie imminente et éviter les jours trop humides.
- Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après leur utilisation.
- Pour la pulvérisation avec un équipement airless, utiliser des buses d'une taille de 15 à 23 pouces, pression 150 bars.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-5%
Rouleau	0-5%
Pistolet air less	10-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Ancien chantier, peinture intérieur en bon état			
MAX			
STD	Ovaldine 65 Diluido		Ovaldine 65
Ancien chantier, peinture intérieur en mauvais état			
MAX	Eliminar + Fijador	Ovaldine 65	Ovaldine 65
STD	Eliminar + Ovaldine 65 Diluido		Ovaldine 65
Chantier			
MAX	Fijador	Ovaldine 65	Ovaldine 65
STD	Ovaldine 65 Diluido		Ovaldine 65

Fecha de Alta

24-02-2026

Versión

2 - 24/03/2026 :

Cloison sèche

MAX	Ovaldine 65 Diluido	Ovaldine 65	Ovaldine 65
STD	Ovaldine 65 Diluido		Ovaldine 65

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

1 L, 4 L, 12 L