

Fecha de Alta

24-02-2026

Versao

2 - 24/03/2026 :

**FAMILIA** PAREDES Y TECHOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LINHA** MATE PREMIUM**DESCRIÇÃO E TIPO**

Edição especial comemorativa do 65º aniversário da Pinturas Montó. Incorpora fragrâncias cítricas. Tinta para paredes e tetos de alto desempenho e excelente equilíbrio em resistência, aplicação, cobertura e rendimento.

USOS

Interior / Exterior
Paredes e tetos
Argamassa de cimento
Betão
Tijolo
Gesso
Gotelé
Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

PROPRIEDADES

Não salpica ((tecnologia antisalpicaduras)
Reação à classificação de incêndio:A2 s1,d0 acordo com a norma UNE-EN 13501-1
Perfumado
Alta cobertura (UNE-EN ISO 6504-3): Classe 1 (UNE-EN 13300) com rendimento de 5-6 m2/l
Com proteção anti fungos
Lavabilidade: Classe 1 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)
Nível de brilho:extra mate (em conformidade com UNE-EN 13300, a 85º reflectância < 5)
Norma de lavabilidade Gardner DIN 53778: 50.000 d.p

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	OVALDINE 65 BLANCO
Peso específico	1,5± 0,05 kg/l
Viscosidade	85 +/- 10 PO
Sólidos em volume	47± 1
Sólidos em peso	65± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):2,44 g/l
Rendimento aprox. por demão	14-16 m²/L
Secagem tacto	(20°C HR:60%):1h
Repintado	(20°C HR:60%):3-4h
Cores	Branco Bases BL, IN, TR Cores próprios do Sistema Tintométrico.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Argamassas de cimento e betão:

1. Esperar até estar completamente endurecido (mín. 30 dias).
2. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.

Fecha de Alta

24-02-2026

Versao

2 - 24/03/2026 :

7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Gesso, "ladrigesso (mistura de tijolo e gesso)":

1. Aguardar até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com selante, Fixador ou uma camada diluída do mesmo produto.
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsión Fijadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Paredes PYL:

1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauração e manutenção

1. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, será necessário verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
4. Aplicar a massa (Plasmont) nos defeitos do suporte.
5. Em paredes com mofo, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agite o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir o produto em função da porosidade e do estado do suporte na primeira camada.
- Terminar com uma ou mais camadas ligeiramente diluídas até cobrir totalmente o suporte.
- Não aplique o produto com temperaturas inferiores a 5°C ou em superfícies muito expostas à ação solar.
- Não lavar até passados 24 dias.
- Ao ar livre nunca aplicar com risco de chuva iminente e evitar dias excessivamente húmidos.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após o uso.
- Para projecção com equipamento Airless, utilizar bicos com passagem de 15 a 23 polegadas, pressão 150 bar.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-5%
Rolo	0-5%
Pistola air less	10-20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Pintura interior velha em bom estado			
MAX			
STD	Ovaldine 65 Diluido		Ovaldine 65
Pintura interior velha em mau estado			
MAX	Eliminar + Fijador	Ovaldine 65	Ovaldine 65
STD	Eliminar + Ovaldine 65 Diluido		Ovaldine 65
construção			
MAX	Fijador	Ovaldine 65	Ovaldine 65
STD	Ovaldine 65 Diluido		Ovaldine 65

Fecha de Alta

24-02-2026

Versao

2 - 24/03/2026 :

Tabiques secos (PYL):

MAX	Ovaldine 65 Diluido	Ovaldine 65	Ovaldine 65
STD	Ovaldine 65 Diluido		Ovaldine 65

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1 L, 4 L, 12 L