

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

13 - 10/11/2025 :

**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LIGNE** BARNICES (SINTÉTICOS)**DESCRIPTION ET NATURE**

Vernis uréthane transparent à pores fermés. Finition mate caractérisée par sa dureté, son élasticité et sa brossabilité.

**DESTINATION**

En bois neuf et usagé.  
Intérieur / Extérieur sous abri (CU2).  
Bois massif et placage.  
Idéal pour les travaux de fourniture intérieur.

**PROPRIÉTÉS**

- Dureté
- Élasticité
- Filmogène
- Bonne lavabilité
- Pouvoir pénétrant
- Résistance au jaunissement
- Transparence
- Résistance chimique
- Application facile
- Séchage rapide
- Sans odeur une fois sec
- Bonne adhérence

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO MATE
Aspect	Mat
Densité	0,95± 0,05 kg/l
Viscosité	200 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	56± 1
Extraits secs en poids	63± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):375,50 g/l
Performance approximatif par couche	12-16 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR:60%):2-4h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):24h
Couleurs	Transparente 900
	Nuancier Vernis Montoxyl

**PRÉPARATION DU SUPPORT****Supports neufs**

Bois neufs :

1. Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
2. Appliquer sur du bois dont la teneur en humidité est inférieure à 12 %.
3. Appliquer sur du bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
4. Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

13 - 10/11/2025 :

5. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoli par brossage ou tout autre moyen mécanique.

6. En appliquant sur Montoxyl Classic Primer, une fois poncé, on obtient les meilleures finitions et performances optimales.

### Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

1. S'ils sont vernis ou laqués avec des produits solvants, ils doivent être enlevés à l'aide d'un décapant universel ou par des moyens mécaniques, jusqu'à atteindre du bois neuf.

2. S'ils sont vernis avec des produits à base d'eau ou des lasures, ils peuvent être poncés sans qu'il soit nécessaire de les enlever et de les revernir complètement.

3. Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence sur le vernis précédent, et en cas de doute retirez-le complètement.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Respecter le temps maximum entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.
- Sur Montoxyl Classic Fondo, toujours poncer entre les couches et avant d'appliquer le vernis de finition.
- Il peut être appliqué sans qu'il soit nécessaire de poncer entre les couches, bien qu'il soit conseillé de procéder à un léger ponçage afin de garantir une adhérence parfaite et surtout dans le cas de bois ayant tendance à se repousser.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

### Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401

### Méthode d'application Indications de dilution

Brosse, rouleau ou pistolet Al uso

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois neuf/ancien int/ext</b>			
<b>MAX</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univer. Mate Color
<b>STD</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Univer. Mate Color	Barniz Sintético Univer. Mate Incoloro/Color
<b>Bois vernis pore ouvert</b>			
<b>MAX</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univer. Mate Color
<b>STD</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Univer. Mate Color	Barniz Sintético Univer. Mate Incoloro/Color

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

501350

# BARNIZ SINTETICO MATE



Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

13 - 10/11/2025 :

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.375 L

Bases: 0.75 L, 4 L