

Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

13 - 10/11/2025 :

**FAMILIA** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LINHA** BARNICES (SINTÉTICOS)**DESCRIÇÃO E TIPO**

Verniz de uretano transparente de poro fechado. Acabamento mate caracterizado pela sua dureza, elasticidade e escovabilidade.

**USOS**

Em madeira nova e usada.  
Interior/Exterior coberto (CU2).  
Madeira maciça e folheado.  
Ideal para trabalhos de furniture.

**PROPRIEDADES**

- Dureza
- Elasticidade
- Fime homogéneo
- Boa lavabilidade
- Poder penetrante
- Resistência ao amarelecimento
- Transparência
- Resistencia quimica
- Boa aplicabilidade
- Secagem rapido
- Sem cheiro quando seca
- Boa adêrencia

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO MATE
Acabamento	Mate
Peso especifico	0,95± 0,05 kg/l
Viscosidade	200 +/- 30 SG
Sólidos em volume	56± 1
Sólidos em peso	63± 1
VOC	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):375,50 g/l
Rendimento aprox. por demão	12-16 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C HR:60%):2-4 h
Repintado	(20°C HR:60%):24 h
Cores	Transparente 900
	Menu Vernizes Montoxyl

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE****Suportes novos**

Novas madeiras:

1. O suporte deve estar isento de produtos e/ou resíduos estranhos.
2. Aplicar em madeira com um teor de humidade inferior a 12%.
3. Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, sem pó e seca.
4. Lixe e elimine possíveis vestígios de cola nas montagens e erros de maquinação.

Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

13 - 10/11/2025 :

5. Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deverá ser previamente lixada e o pó removido com escovagem ou qualquer outro meio mecânico.

6. Aplicando sobre Montoxyl Classic Primer, uma vez lixado, obtêm-se os melhores acabamentos e ótimo desempenho.

#### Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

1. Se forem envernizados ou lacados com produtos solventes, devem ser removidos com um decapante universal ou por meios mecânicos, até atingir madeira nova.

2. Se forem envernizados com produtos à base de água ou lasures, podem ser lixados sem necessidade de remoção completa e reenvernizamento.

3. Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e, em caso de dúvida, remova-o completamente.

## MÉTODO DE USO

#### Conselhos de aplicação

- Agite o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Não aplicar o produto a altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 80%.
- Respeitar o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.
- Sobre Montoxyl Classic Fondo lixar sempre entre demãos e antes de aplicar o verniz de acabamento.
- Pode ser aplicado sem necessidade de lixar entre demãos, embora seja aconselhável proceder a uma lixagem ligeira para garantir uma aderência perfeita e principalmente no caso de madeiras com tendência a repelir.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

#### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1401

#### Metodo de aplicacao

Troncha, rolo ou pistola

#### Diluição orientativa

Al uso

## SISTEMA

#### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Madeira envernizada poro aberto</b>			
<b>MAX</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univer. Mate Color
<b>STD</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Univer. Mate Color	Barniz Sintético Univer. Mate Incoloro/Color
<b>Madeira nova, velha int/ext</b>			
<b>MAX</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univer. Mate Color
<b>STD</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Univer. Mate Color	Barniz Sintético Univer. Mate Incoloro/Color

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

501350

# BARNIZ SINTETICO MATE



Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

13 - 10/11/2025 :

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.375 L

Bases em embalagens 0.75 L, 4 L