

MONTO MASILLA SUPERLIGERA



FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE MASILLAS AL USO

DESCRIPTION ET NATURE

Mastic léger. Idéal pour réparer rapidement des fissures, fentes, trous...
0% de retiture, grande épaisseur et capacité de remplissage.

DESTINATION

Extérieur/Intérieur

Murs en briques ou autres matériaux susceptibles de laisser des marques ou des taches lorsqu'ils sont peints

Béton

Brique

Mortier de ciment

Plâtre

Bois

PROPRIÉTÉS

Isolant acoustique

Thermo-isolant

Basse conductivité thermique

Économie d`énergie

Anti-condensation

Séchage rapide

Résistance aux intempéries

Ponçage facile

Ne se détache pas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MONTO MASILLA SUPERLIGERA

Aspect Mat

Densité 0,6± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 65± 1

Extraits secs en poids 45± 1

Épaisseur minimum recommandée Ilimitado

Performance approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché (20°C HR: 60%): 1h

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 1-4h

Couleurs Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Mortier de ciment/plâtre:

- Vérifier l'adéquation du mastic au support.

- Attendre jusqu'à la prise totale (30 jours minimum).

- Nettoyer le support d'éventuelles efflorescences et neutraliser les surfaces alcalines.

- Sur des surfaces excessivement polies, poncer pour ouvrir les pores.

- Nettoyer le support de toute substance étrangère et/ou résidu.

- Ouvrir les fentes ou fissures éventuelles jusqu'au fond assaini, retirer la poussière accumulée à l'aide d'une brosse et appliquer le mastic ou l'enduit en suivant les indications mentionnées dans les rubriques suivantes:

« Systèmes d'application » et « Application ».

MONTO MASILLA SUPERLIGERA



- Ne jamais dépasser les épaisseurs de couche maximales recommandées.
- Sur des surfaces excessivement friables, fixer à l'aide du fixateur approprié avant de passer l'enduit.

Restauration et entretien

- Nettoyer le support de toute substance étrangère adhérant mal ou en mauvais état et ouvrir les pores, s'ils sont fermés, par ponçage ou tout autre moyen mécanique.
- Vérifier l'adhérence et traiter comme pour les FONDS neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- À l'aide des outils nettoyés et désoxydés indiqués dans le système d'application.
- Passer la couche de fond qui convient.
- On peut augmenter le nombre de couches jusqu'à trois ou davantage, pour atteindre une épaisseur maximale de 15 mm.
- Repeindre une fois écoulé le temps indiqué. Vu que tout dépend de l'humidité, de la température et de l'épaisseur de la couche, la non-obturation du papier de verre nous indiquera que le produit peut être appliqué.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX	Montó imprimación Universal	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
STD	Montó Masilla al Uso Súper Ligera		Pintura Plástica Montó
Toile bitumineuse / asphaltique			
MAX	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
STD		Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
Bois			
MAX	Selladora	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
STD		Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
Supports friables			
MAX	Montó imprimación Universal	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
STD	Montó Masilla al Uso Súper Ligera		Pintura Plástica Montó
Anciennes peintures en mauvais état			
MAX	Eliminar + Fijador	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó
STD	Eliminar	Montó Masilla al Uso Súper Ligera	Pintura Plástica Montó

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

682298

Fecha de Alta

06-09-2022

Versión

4 - 29/01/2026

MONTO MASILLA SUPERLIGERA



NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L