

# PLASMONT BRICOLAGE CEMENTO COLA



**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

**LINHA** MASILLAS EN POLVO

## DESCRIÇÃO E TIPO

Argamassa em pó, de uso exterior, aditivada, para a colocação de ladrilhos, mármore ou cerâmica e para a reparação de suportes para a sua repintura.

## USOS

Exterior / Interior  
Ladrilho  
Material cerámico  
Marmore  
reparações alvenaria

## PROPIEDADES

Dureza  
Lixavel  
Cura rápida  
Toque ligeiramente áspero  
Boa adêrencia

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	PLASMONT BRICOLAGE CEMENTO COLA
Proporção de mistura	200-250 ml de agua/kg de masilla
Tempo de vida da mistura	1 hora
Acabamento	Mate
Peso especifico	2,63± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	100± 1
Sólidos em peso	100± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 2-3h
Repintado	(20°C HR: 60%): 24h
Cores	Beige

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Argamassa de cimento/gesso:

- Verificar a idoneidade da CEMENTO COLA no suporte.
- Limpar o suporte de possíveis eflorescências e neutralizar as superfícies alcalinas.
- Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
- Limpar o suporte de produtos e/ou resíduos estranhos.
- Abrir quaisquer fendas ou fissuras até que a superfície esteja limpa, remover o pó produzido pelo pincel ou escova e aplicar CEMENTO COLA ou enchimento como indicado nas secções Sistemas de Aplicação e Aplicação.
- Em superfícies excessivamente finas antes de aplicar a massa, fixar com o fixador apropriado: Emulsão Fixadora, Fijamont, Fijalite.

### Restauração e manutenção

Eliminar do suporte produtos estranhos com má aderência ou em mau estado, abrir o poro caso esteja fechado utilizando lixagem ou outro meio mecânico. Comprovar a aderência e tratar como se fosse uma superfície nova.

### MÉTODO DE USO

#### Conselhos de aplicação

- Usar água limpa e não contaminada para diluição.
- Utilizar as ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e desoxidadas.
- Fixação de suportes friáveis com Fijamont, Emulsão Fixadora ou Fijalite.
- Repintar depois de transcorrido o tempo indicado. Como depende da humidade, temperatura e espessura da camada, o não empupamento da lixa indicará que o produto está pronto para prosseguir.
- Adesivo para assentamento de telhas, tijolos, mármore, etc.

#### Diluyente para diluição e limpeza

Agua

#### Metodo de aplicação

Espátula

Espátula

Paleta

#### Diluição orientativa

200-250 ml de agua por 1 kg de masilla

200-250 ml de agua por kg de masilla

200-250 ml de agua por 1 kg de masilla

### SISTEMA

#### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>construção</b>			
<b>MAX</b>			Familias 1, 2, 4
<b>STD</b>	Cemento cola	Fijador(Emulsión Fijadora, Fijamont)	

#### Colocação de ladrilhos, lajes ou marmore

<b>MAX</b>	Directamente sobre cemento	Baldosas, ladrillo, mármol
<b>STD</b>		

### SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

### NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

### EMBALAGENS

1.5 Kg