

PLASMONT BRICOLAGE CEMENTO RAPIDO



FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LINHA MASILLAS EN POLVO

DESCRIÇÃO E TIPO

Argamassa em pó à base de cimento, para reparações de alvenaria, indicada para situações que requirem um endurecimento rápido.

USOS

Exterior / Interior
Afagados com massa fina

PROPRIEDADES

Dureza
Acabamentos de espessura média e alta
Cura rápida
Toque ligeiramente áspero
Boa aderência

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	PLASMONT BRICOLAGE CEMENTO RAPIDO
Proporção de mistura	500 ml de agua por kg de masilla
Tempo de vida da mistura	1h
Acabamento	Mate
Peso especifico	2,91 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	100 ± 1
Sólidos em peso	100 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1-2h
Repintado	(20°C HR: 60%): 24 días
Cores	Beige

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento/gesso:

- Verificar a idoneidade da CEMENTO RAPIDO no suporte.
- Aguarde até estar totalmente consolidado.
- Limpar o suporte de possíveis eflorescências e neutralizar as superfícies alcalinas.
- Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
- Limpar o suporte de produtos e/ou resíduos estranhos.
- Abrir quaisquer fendas ou fissuras até que a superfície esteja limpa, remover o pó produzido pelo pincel ou escova e aplicar CEMENTO RAPIDO ou enchimento como indicado nas secções Sistemas de Aplicação e Aplicação.
- Em superfícies excessivamente finas antes de aplicar a massa, fixar com o fixador apropriado: Emulsão Fixadora, Fijamont, Fijalite.

Restauração e manutenção

Eliminar do suporte produtos estranhos com má aderência ou em mau estado, abrir o poro caso esteja fechado utilizando lixagem ou outro meio mecânico. Comprovar a aderência e tratar como se fosse uma superfície nova.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Usar água limpa e não contaminada para diluição.
- Utilizar as ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e desoxidadas.
- Fixação de suportes friáveis com Fijamont, Emulsão Fixadora ou Fijalite.
- Repintar depois de transcorrido o tempo indicado. Como depende da humidade, temperatura e espessura da camada, o não entupimento da lixa indicará que o produto está pronto para prosseguir.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Espátula	500 ml de agua por kg de masilla
Espátula	500 ml de agua por kg de masilla
Paleta	500 ml de agua por kg de masilla

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
construção			
MAX Cimento rápido			
STD		Fijador(Emulsión fijadora, Fijamont)	Monto plásticas, Revestimientos, Esmaltes

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1.5 Kg