

MICROCEMENT PROTECTOR DECO MATT



FAMILLE ALTA DECORACION

LIGNE SISTEMA MICROCEMENTO

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis acrylique-uréthane aliphatique pour la protection du Microcement Ó deco. Excellente transparence à l'application et une fois sèche. Indiqué pour les murs et les meubles décoratifs.

DESTINATION

Intérieur

Idéal pour vernir le microciment Ó deco, dans des utilisations moins exigeantes

S'applique sur Microcement Sealer

PROPRIÉTÉS

Durété
Imperméable
Résistance à l'abrasion, au frottement, à l'impact
Facilité d'application
Séchage rapide
Haute transparence dans l'application

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MICROCEMENT PROTECTOR DECO MATT
Aspect	Mat
Densité	1,01± 0,05 kg/l
Viscosité	55 +/- 5 SG
Extraits secs en volume	24± 1
Extraits secs en poids	27± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):73,79 g/l
Performance approximatif par couche	8-12 m ² /L
Séc au touché	30-60min
Recouvrable / doublage	12-24h
Couleurs	Incolore

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

MICROCEMENT Ó deco :

1. Sur MICROCEMENT SEALER sec.
2. Vérifiez que l'apparence de la surface est comme vous le souhaitez.
3. Vérifiez que la surface du support est propre, sèche et exempte de tout contaminant.
4. Appliquer deux couches de MICROCEMENT PROTECTOR DECO en respectant les temps de séchage.

Restauration et entretien

MICROCEMENT Ó deco avec enduits vieilliss :

1. Enlever tout ancien revêtement en ponçant.
2. Poncer la surface MICROCEMENT Ó deco avec un grain moyen (pour assurer l'ancrage).
3. Éliminez facilement la poussière générée.
4. Appliquer une nouvelle couche de MICROCEMENT Ó deco.

MICROCEMENT PROTECTOR DECO MATT

5. Agir en tant que nouveau support.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Des conditions environnementales:

- Il est recommandé, surtout à l'intérieur, de renouveler l'air.
- Température ambiante : 5-35 °C - HR ≤ 75 %.
- Température du support : ≥ 7°C et 3°C au-dessus du point de rosée.

- Préparation du mélange :

- Par agitation manuelle ou mécanique lente, homogénéiser le MICROCEMENT PROTECTEUR DECO
- Ajouter la quantité d'eau en fonction de la méthode d'application et de la surface à vernir.
- Contrôler la vitesse pour éviter que le mélange n'acquière un excès d'air.

- Dilution :

- Pour les murs et l'application au rouleau, maximum 10% d'eau.
Si l'application est par pulvérisation, 5% supplémentaires peuvent être ajoutés.
- Pour les sols et l'application au rouleau, il est possible d'augmenter la dilution de 5% supplémentaires.
Si l'application est par pulvérisation, 5% supplémentaires peuvent être ajoutés.
- Eau distillée dans tous les cas.

- Conditions d'application :

- Attendre au moins 4 heures, et pas plus de 24 heures, à partir de l'application de la dernière couche de MICROCEMENT SEALER, pour commencer à vernir avec MICROCEMENT PROTECTOR DECO.
- L'épaisseur recommandée par couche sera comprise entre 40 et 50 microns secs.
- Dans toutes les applications, assurez-vous de ne pas laisser plus de 110 g/m² de produit.
- 2 couches. Pour des résistances supérieures, un tiers peut être donné.

- Utilisation finale :

- La surface vernie acquiert sa résistance physique maximale après 21 jours (à une température de 20 °C).
- Le système Microciment Ó deco n'est pas recommandé pour les supports de confinement de liquides, tels que les piscines, les réservoirs ou les baignoires.
- Le Microciment Ó deco System fini avec MICROCEMENT PROTECTOR DECO (1K) est idéal pour les utilisations peu exigeantes sur les surfaces verticales des murs, des meubles, etc.
- Pour une utilisation dans des environnements humides et/ou sur des surfaces horizontales exigeantes, utiliser MICROCEMENT PROTECTOR (2K).

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	5 - 15 %
Rouleau	5 - 15 %
Pistolet air mix	5-10 % (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla: 0.6 a 1.2
Pistolet aérographe	10-20 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 0.9 a 1,3)

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Microciment Ó deco			
MAX	MICROCEMENT SEALER	MICROCEMENT PROTECTOR DECO	MICROCEMENT PROTECTOR DECO
STD	MICROCEMENT SEALER	MICROCEMENT PROTECTOR DECO	MICROCEMENT PROTECTOR DECO

Présentation complète système

MICROCEMENT PROTECTOR DECO MATT

MAX	MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT WALLS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
STD	MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS	MICROCEMENT WALLS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR DECO (1K)

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L