

Fecha de Alta

30-10-2008

Versión

8 - 05/11/2025 :

FAMILLE **MADERA**LIGNE **ACEITES****DESCRIPTION ET NATURE**

Mélange d'huiles naturelles pour la nutrition et la protection du bois non vernis. Renforcé avec filtre UV.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

PROPRIÉTÉS

Confort d'application

- Hydro-repoussante

Pouvoir pénétrant

- Ne forme pas de pellicule

- Nourrit et embellit le bois

- Facile maintenance

Renforcé avec filtre U.V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	ACEITE DE TECA
Aspect	Transparent
Densité	(0,83 ± 0,03)g/ml
Extraits secs en volume	(49 ± 1)
Extraits secs en poids	(53 ± 1)
Performance approximatif par couche	10-20 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR:60%):24-48h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):>30min
Couleurs	Base Montomix : Pin, Teck, Noyer

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Bois neufs :

- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 20 %.
- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
- Pour les bois présentant des taches de résine à l'intérieur (généralement des résineux) et/ou des bois tropicaux gras, il faudra au préalable les nettoyer avec un solvant.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé, en éliminant toute la surface grise et en dépoussiérant par brossage ou tout autre moyen mécanique.
- Étalez l'huile à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau, attendez 15-30 min. Dans les zones avec une plus grande absorption, redistribuer à partir des zones avec un excès de produit. Répétez le processus jusqu'à ce que la pièce soit saturée d'huile.
- Retirer le surplus.

Restauration et entretien

Bois huilés :

- La perte de brillance avec le temps indique la détérioration de l'huile.
- Répétez le processus pour renouveler l'apparence et la protection à ce stade.

Fecha de Alta

30-10-2008

Versión

8 - 05/11/2025 :

- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés tels que des Vernis Synthétiques ou Similaires, enlever par décapage avec Quitamont Universal ou par moyen mécanique et procéder comme pour du bois neuf.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

1.- Général :

- Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Appliquer sur supports propres et secs.
- Poncer préalablement pour assurer une bonne pénétration et un bon nivellement sur le bois.
- Appliquer en suivant les dilutions recommandées dans la section Systèmes d'application.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%
- Bois contenant des résines et/ou des graisses exotiques, les nettoyer au préalable avec du solvant.
- Enlever tout excédent qui reste en surface.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0%
Rouleau	0%
Chiffon	0%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois			
MAX	Aceite de Teca	Aceite de Teca	Aceite de Teca
STD	Aceite de Teca		Aceite de Teca

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'opérateur.

FORMAT

0.75 L, 5 L