

BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA PARQUET (AGUA)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Barniz poliuretano al agua satinado para madera. Aporta gran resistencia al impacto, a la abrasión y a las manchas. Especialmente indicado para el barnizado de elementos de madera con servicios más exigentes en horizontal, como parquet, escaleras, encimeras de madera, etc. Siempre en interior (CU1).

USOS

En maderas nuevas y usadas

Interior

Preferiblemente sobre mano de fondo

Parquet

Idóneo para carpintería en general

Duelas madera maciza en interior

PROPIEDADES

- Impermeable
- Transparencia
- Incoloro
- Al agua
- Inodoro una vez seco
- Buena adherencia
- Alta dureza y resistencia a la abrasión
- Muy buenas resistencias químicas a productos de uso doméstico
- Acabado satinado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO
Acabado	Satinado
Peso específico	(1,028 ± 0,05)g/ml
Viscosidad	(50 ± 5)s
Sólidos en volumen	(28 ± 1)
Sólidos en peso	(30 ± 1)
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):54,50 g/l
Rendimiento aprox. por mano	12-16 m ² /L

Secado tacto	(20°C HR:60%):1-2h
Repintado	(20°C HR:60%):12-24h
Colores	Incoloro 900

Carta Montoxyl Barnices

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

1. El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
2. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
3. Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
4. Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.

BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO

5. Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminando el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
6. Para igualar color, o cambiar de tono, podemos tinter con Montoxyl Tinte ó con Montoxyl Lasur Acqua Fondo (Ver SSTT).
7. Aplicando sobre Montoxyl Fondo Transparente -completado su secado total y una vez lijado- se obtiene los mejores acabados y rendimientos óptimos.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

1. Si se encuentran barnizadas ó lacadas con productos al disolvente, deben eliminarse mediante decapante universal o mediante medios mecánicos, hasta llegar a madera nueva.
2. En acuchillados completos en parquet, tras su lijado, es aún más recomendable aplicar mano de fondo para regularizar absorciones y conseguir acabados más uniformes.
3. En caso de estar barnizadas con productos ó lasures al agua, se puede lijar sin necesidad de eliminar por completo y rebarnizar.
4. En cualquier caso, comprobar la adherencia sobre el barniz anterior, y en caso de duda eliminarlo por completo.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Condiciones ambientales:

- Es recomendable, sobre todo en interior, que haya renovación de aire.
- Temperatura ambiente: 5-35 °C - HR ≤ 75 %.
- Temperatura del sustrato: ≥ 7°C y 3°C por encima del punto de rocío.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

- Preparación de la mezcla:

- Mediante agitación manual ó mecánica lenta, homogeneizar el Barniz Parquet.
- Añadir la cantidad de agua en función del método de aplicación y la superficie a barnizar.
- Controlar la velocidad para evitar que la mezcla adquiera exceso de aire.

- Condiciones de aplicación:

- Esperar al menos 4h, y no más de 24h, en cada mano de producto.
- En todas las aplicaciones hay que asegurarse que no dejamos más de 120 g/m2 de producto.
- 2 capas. Para mayores resistencias se puede dar una tercera.

- Uso final:

- Evitar colocar muebles sobre el parquet al menos 24h.
- Recomendable añadir protectores acolchados de espuma al mobiliario a colocar sobre el parquet. No arrastrar.
- La superficie barnizada adquiere su máxima resistencia física después de 21 días (a una temperatura de 20 °C).

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Pistola aerográfica	0-15%
Paletina	0-10%
Rodillo pelo corto barnizado	0-15%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera pintada o barnizada (poro cerrado) interior			
MAX	Acuchillar/Decapar + Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
STD	Acuchillar y/o lijar - Decapar	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado

501320

Fecha de Alta

04-07-2007

Versión

11 - 11/11/2025 :

BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO



Parquet

MAX	Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
STD	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L