

# BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO


**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** PARQUET (AGUA)

## DESCRIPTION ET NATURE

Vernis polyuréthane satiné à l'eau pour bois. Offre une haute résistance aux chocs, à l'abrasion et aux taches. Particulièrement adapté au vernissage des éléments horizontaux en bois pour des applications plus exigeantes, comme les parquets, les escaliers, les plans de travail en bois, etc. Uniquement pour un usage intérieur (CU1).

## DESTINATION

En bois neufs et usagés

Intérieur

De préférence sur couche de fond

Parquet

Convient pour la menuiserie générale

Parquet en bois massif à l'intérieur

## PROPRIÉTÉS

- Imperméable
- Transparence
- Sans couleur - neutre
- Haute dureté et résistance à l'abrasion
- A l'eau
- Sans odeur une fois sec
- Bonne adhérence
- Finition satinée
- Très bonne résistance chimique aux produits ménagers

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO
Aspect	Satiné
Densité	(1,028 ± 0,05)g/ml
Viscosité	(50 ± 5)s
Extraits secs en volume	(28 ± 1)
Extraits secs en poids	(30 ± 1)
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):54,50 g/l
Performance approximatif par couche	12-16 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR:60%):1-2h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):12-24h
Couleurs	Incolore 900
	Nuancier Vernis Montoxyl

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Bois neuf :

1. Le support doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
2. Appliquer sur du bois dont l'humidité est inférieure à 12 %.
3. Appliquer sur du bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
4. Poncer et éliminer les résidus de colle des joints et les défauts d'usinage.

# BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO

5. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoli à la brosse ou par tout autre moyen mécanique.
6. Pour harmoniser la couleur ou modifier le ton, nous pouvons teindre avec Montoxyl Tinte ou Montoxyl Lasur Acqua Fondo (voir SSTT).
7. Appliquer sur Montoxyl Fondo Transparente, une fois complètement sec et poncé, pour obtenir une finition optimale et des performances optimales.

## Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

1. Les bois vernis ou laqués avec des produits à base de solvants doivent être éliminés à l'aide d'un décapant universel ou mécaniquement, jusqu'au bois neuf.
2. Pour un rabotage complet du parquet, après le ponçage, il est encore plus conseillé d'appliquer une couche d'apprêt afin de niveler l'absorption et d'obtenir une finition plus uniforme.
3. Les bois vernis avec des produits à base d'eau ou des lasures peuvent être poncés sans avoir à les décaper et à les repeindre complètement.
4. Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence du vernis précédent et, en cas de doute, retirez-le complètement.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Conditions environnementales :

- Une aération adéquate est recommandée, notamment en intérieur.
- Température ambiante : 5-35 °C - HR ≤ 75 %.
- Température du support : ≥ 7 °C et 3 °C au-dessus du point de rosée.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.

- Préparation du mélange :

- Mélanger le Vernis Parquet par agitation manuelle ou mécanique lente.
- Ajouter la quantité d'eau appropriée en fonction de la méthode d'application et de la surface à vernir.
- Réguler la vitesse de mélange afin d'éviter l'accumulation d'air dans le mélange.

- Conditions d'application :

- Attendre au moins 4 heures et au plus 24 heures entre chaque couche de produit.
- Pour toutes les applications, veiller à ce que le produit ne dépasse pas 120 g/m<sup>2</sup>.
- 2 couches. Pour une meilleure résistance, une troisième couche peut être appliquée.

Utilisation finale :

Éviter de poser des meubles sur le parquet pendant au moins 24 heures.

Il est recommandé d'ajouter des protections en mousse rembourrées aux meubles posés sur le parquet. Ne pas les faire glisser.

La surface vernie atteint sa résistance physique maximale après 21 jours (à une température de 20 °C).

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application Indications de dilution

Pistolet aérogaphe	0-15%
Brosse plate	0-10%
Rouleau vernis à poils courts	0-15%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Acuchillar/Decapar + Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado

# BARNIZ PARQUET ACQUA SATINADO

<b>STD</b>	Acuchillar y/o lijar - Decapar	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
------------	--------------------------------	---	---

## Parquet

<b>MAX</b>	Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado
<b>STD</b>	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Satinado

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.75 L, 4 L