

# BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO



**FAMILIA** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LINHA** PARQUET (AGUA)

## DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz de poliuretano brilhante à base de água para madeira. Oferece alta resistência a impactos, abrasão e manchas. Especialmente adequado para envernizar elementos horizontais de madeira com aplicações mais exigentes, como pisos de parquet, escadas, bancadas de madeira, etc. Sempre para uso interno (CU1).

## USOS

Interior

Em madeiras novas e usadas

Preferivelmente sobre demão de tapa poros

Parquete

Adequado para carpintaria em geral

Parquet de madeira maciça no interior

## PROPRIEDADES

- Impermeável
- Transparência
- Incolor
- Alta dureza e resistência à abrasão
- Sem cheiro quando seca
- Boa adêrencia
- Muito boa resistência química a produtos domésticos

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO
Acabamento	Brilho
Peso especifico	(1,010± 0,010)g/mL
Viscosidade	(50±5)s
Sólidos em volume	(28±1)
Sólidos em peso	(29±1)
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):55,32 g/l
Rendimento aprox. por demão	12-16 m <sup>2</sup> /L

Secagem tacto	(20°C HR:60%):1-2h
Repintado	(20°C HR:60%):12-24h
Cores	Incolor 900

Tabela de Cores do Verniz Montoxyl

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Madeira Nova:

1. O substrato deve estar livre de corpos estranhos e/ou resíduos.
2. Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%.
3. Aplicar em madeira saudável, bem desengordurada, sem poeira e seca.
4. Lixar e remover quaisquer resíduos de cola das juntas e defeitos de usinagem.
5. Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser lixada primeiro, e a poeira deve ser removida com escova ou outros meios mecânicos.

6. Para igualar a cor ou alterar o tom, podemos tingir com Montoxyl Tinte ou Montoxyl Lasur Acqua Fondo (ver SSTT).  
7. A aplicação sobre Montoxyl Fondo Transparente — após a secagem completa e o lixamento — proporciona os melhores acabamentos e o desempenho ideal.

## Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

1. Se envernizada ou laqueada com produtos à base de solvente, deve ser removida com decapante universal ou mecanicamente, até a madeira nova.
2. Para um aplainamento completo do parquet, após o lixamento, é ainda mais aconselhável aplicar uma demão de primer para uniformizar a absorção e obter um acabamento mais uniforme.
3. Se envernizada com produtos à base de água ou stains, pode ser lixada sem a necessidade de remoção completa e repintura.
4. Em todos os casos, verifique a aderência ao verniz anterior e, em caso de dúvida, remova-o completamente.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Condições ambientais:

- Recomenda-se, especialmente em ambientes internos, circulação de ar adequada.
- Temperatura ambiente: 5-35°C - UR ≤ 75%.
- Temperatura do substrato: ≥ 7°C e 3°C acima do ponto de orvalho.
- Não aplicar o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas à luz solar intensa.

- Preparo da mistura:

- Misturar o Verniz para Parquet com agitação manual ou mecânica lenta.
- Adicionar a quantidade de água adequada ao método de aplicação e à superfície a ser envernizada.
- Controlar a velocidade da mistura para evitar o acúmulo de ar na mistura.

- Condições de aplicação:

- Aguardar no mínimo 4 horas e no máximo 24 horas entre cada demão de produto.
- Em todas as aplicações, garantir que não seja aplicada mais de 120 g/m<sup>2</sup> de produto.
- 2 demãos. Para maior resistência, pode ser aplicada uma terceira demão.

- Uso final:

- Evite colocar móveis sobre o parquet por pelo menos 24 horas.
- Recomenda-se a adição de protetores de espuma acolchoada aos móveis colocados sobre o parquet. Não os arraste.
- A superfície envernizada atinge sua resistência física máxima após 21 dias (a uma temperatura de 20 °C).

## Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Pistola aerográfica	0-15%
Paletina	0-10%
Rolo envernizado de pelo curto	0-15%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Madeira pintada ou envernizada ( poro fechado ) interior</b>			
<b>MAX</b>	Acuchillar/Decapar + Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Acqua Brillo	Barniz Parquet Acqua Brillo
<b>STD</b>	Acuchillar y/o lijar - Decapar	Barniz Parquet Acqua Brillo	Barniz Parquet Acqua Brillo
<b>Parquet</b>			
<b>MAX</b>	Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Acqua Brillo	Barniz Parquet Acqua Brillo

501325

Fecha de Alta

04-07-2006

Versao

10 - 11/11/2025 :

# BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO

**MONTÓ**  
profesional

**STD** Barniz Parquet Acqua Brillo

Barniz Parquet Acqua Brillo

Barniz Parquet Acqua Brillo

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.75 L, 4 L