

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



FAMILLE MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE PROTECTORES (AGUA)

DESCRIPTION ET NATURE

Teinture pour bois pigmentée à base d'eau. Ce traitement à pores ouverts est facile d'entretien et crée un film protecteur respirant et élastique offrant une excellente résistance aux intempéries.

DESTINATION

Extérieur, sur des bois soumis à la classe de risque 3. Intempéries, sans contact direct avec le sol ni humidité constante.

Extérieur/Intérieur.

En bois neuf et usagé.

Pour structures et poutres, menuiseries, surfaces verticales, mobilier de jardin, etc.

Non recommandé sur les sols et les plateformes bois.

PROPRIÉTÉS

- Application facile
- Ne jaunit pas
- Ne craquelle pas
- Pouvoir couvrant
- Perméable à la vapeur d'eau
- Sans odeur une fois sec
- Résiste aux forts changements climatiques
- Flexible
- Microporeux
- Rehausse le veinage naturel du bois
- Resiste aux U.V.
- Avec IPBC comme film protecteur sec
- Ne forme pas d'ampoules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL LASURE ACQ.ACAB.PIGMENT.BLANCO
Aspect	Semi-mat
Densité	1,24± 0,05 kg/l
Viscosité	40 +/- 5 PO
Extraits secs en volume	34± 1
Extraits secs en poids	48± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):130,00 g/l
Performance approximatif par couche	8-12 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR:60%):2-4h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):12-24h
Couleurs	SSTT :
	Base TR (20) Base BL (103)
Classification	AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neuf :

1. La surface doit être exempte de corps étrangers et/ou de résidus.

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO

2. Appliquer sur du bois dont le taux d'humidité est inférieur à 20 %.
3. Appliquer sur du bois sain, bien dégraissé, exempt de poussière et sec.
4. Pour les bois présentant des taches de résine internes (généralement les résineux) et/ou les bois tropicaux huileux, un nettoyage préalable au solvant sera nécessaire.
5. Poncer et éliminer tout résidu de colle au niveau des joints et des imperfections d'usage.
6. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être poncé au préalable, en éliminant la poussière par brossage ou tout autre procédé mécanique.

Restauration et entretien

Bois verni ou peint :

1. Si le vernis ou la laque a été appliqué avec des produits à base de solvants, il faut l'éliminer à l'aide d'un décapant universel ou par des moyens mécaniques, jusqu'à ce que le bois soit nu.
2. Si le vernis ou la laque a été appliqué avec des produits à base d'eau ou des teintures, il est possible de le poncer sans le décaper complètement, puis de le revernir.
3. Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence du nouveau vernis sur l'ancien et, en cas de doute, retirez-le complètement.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Bien mélanger le produit jusqu'à homogénéisation complète.
- Appliquer sur des surfaces propres et sèches.
- Poncer au préalable pour assurer une bonne pénétration et une couverture uniforme du bois.
- L'application de Montoxyl Lasur Fondo après ponçage offre les meilleures finitions et une couverture optimale.
- Appliquer en respectant les dilutions recommandées dans la section « Systèmes d'application ».
- Ne pas appliquer le produit à haute température ni sur des surfaces exposées à une forte lumière solaire.
- Assurer une bonne ventilation pendant le séchage.
- Ne pas appliquer si l'humidité relative est supérieure à 80 %.
- Éviter toute accumulation sur la surface du bois.
- Pour meubles et surfaces verticales.
- Il peut être appliqué sans ponçage entre les couches, bien qu'un léger ponçage soit recommandé pour une adhérence parfaite, notamment sur les bois sujets au gauchissement.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0-15%
Rouleau	0-15%
Pistolet	10-25%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien extérieur			
MAX	Decapar y/o Anticarcoma Klearxyl Aqua 3	Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapar y/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pírgmentado
Bois neuf/ancien- intérieur			
MAX	Decapar y/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapary/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pírgmentado
Bois peint ou vernis			
MAX	Decapar+ Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapar+ Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado

501341

Fecha de Alta

29-03-2007

Versión

8 - 10/11/2025 :

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO

MONTÓ
profesional

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L