

501360

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

9 - 10/11/2025 :

BARNIZ SINTETICO SATINADO



FAMILLE MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE BARNICES (SINTÉTICOS)

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis uréthane transparent à pores fermés. Finition brillante caractérisée par sa dureté, son élasticité et sa facilité d'application au pinceau.

DESTINATION

En bois neuf et usagé.
Extérieur/Intérieur.
Traitement du bois
Idéal pour les travaux de fourniture intérieur
Bois massif et placage.

PROPRIÉTÉS

- Dureté
- Élasticité
- Filmogène
- Bonne lavabilité
- Pouvoir pénétrant
- Résistance au jaunissement
- Résistance chimique
- Application facile
- Séchage rapide
- Sans odeur une fois sec
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO SATINADO INCOLORO
Aspect	Satiné
Densité	0,92± 0,05 kg/l
Viscosité	170 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	53± 1
Extraits secs en poids	59± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):385,65 g/l
Performance approximatif par couche	12-16 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR:60%):2-4h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):24h
Couleurs	Transparent 900
	Nuancier du vernis Montoxyl

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neuf :

1. Le support doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
2. Appliquer sur du bois dont l'humidité est inférieure à 12 %.
3. Appliquer sur du bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
4. Poncer et éliminer les résidus de colle des joints et les défauts d'usage.

BARNIZ SINTETICO SATINADO

5. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépolé à la brosse ou par tout autre moyen mécanique.
6. L'application de l'apprêt Montoxyl Classic sur la surface poncée offre une finition optimale et des performances optimales.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

1. Si le bois est verni ou laqué avec des produits à base de solvants, il doit être éliminé à l'aide d'un décapant universel ou mécaniquement, jusqu'à ce que le bois soit neuf.
2. Si le bois est verni avec des produits à base d'eau ou des teintures, il peut être poncé sans avoir à le retirer complètement et à le vernir à nouveau.
3. Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence du vernis précédent et, en cas de doute, retirez-le complètement.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Bien mélanger le produit jusqu'à obtenir une consistance lisse.
- Ne pas appliquer à des températures élevées ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir une bonne ventilation pendant le séchage.
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à 80 %.
- Respecter le temps maximal entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.
- Sur l'apprêt Montoxyl Classic, poncer systématiquement entre les couches et avant d'appliquer la finition.
- L'application peut se faire sans ponçage entre les couches, bien qu'un léger ponçage soit recommandé pour garantir une adhérence parfaite, notamment sur les bois sujets à l'écaillage.
- Maintenir une bonne ventilation pendant le séchage.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse, rouleau ou pistolet Al uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien int/ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Univ. Satinado Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Incoloro/Color
Bois vernis pore ouvert			
MAX	A l'exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	A l'exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Aqua 3		Barniz Sintético Univ. Satinado Color
Bois pore fermé			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Univ. Satinado Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Incoloro/Color

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

501360

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

9 - 10/11/2025 :

BARNIZ SINTETICO SATINADO

MONTÓ
profesional

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'aplicateur.

FORMAT

0.125 L

Bases: 0.375 L, 0.75 L, 4 L