

BARNIZ SINTETICO SATINADO



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA BARNICES (SINTÉTICOS)

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz de uretano transparente de poro fechado. Acabamento acetinado caracterizado pela sua dureza, elasticidade e escovabilidade.

USOS

Em madeira nova e usada.
Exterior/Interior.
Tratamento da madeira
Ideal para trabalhos de furniture
Madeira maciça e folheado.

PROPRIEDADES

- Dureza
- Elasticidade
- Fime homogénio
- Boa lavabilidade
- Poder penetrante
- Resistência ao amarelecimento
- Resistencia química
- Boa aplicabilidade
- Secagem rapido
- Sem cheiro quando seca
- Boa adêrencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO SATINADO INCOLORO
Acabamento	Acetinado
Peso específico	0,92± 0,05 kg/l
Viscosidade	170 +/- 15 SG
Sólidos em volume	53± 1
Sólidos em peso	59± 1
VOC	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):385,65 g/l
Rendimento aprox. por demão	12-16 m ² /L

Secagem tacto (20°C HR:60%):2-4 h

Repintado (20°C HR:60%):24 h

Cores Transparente 900

Menu Vernizes Montoxyl

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Novas madeiras:

1. O suporte deve estar isento de produtos e/ou resíduos estranhos.
- 2.º Aplicar em madeira com um teor de humidade inferior a 12%.
- 3.º Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, sem pó e seca.
- 4.º Lixe e elimine possíveis vestígios de cola nas montagens e erros de maquinação.

BARNIZ SINTETICO SATINADO

5. Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deverá ser previamente lixada e o pó removido com escovagem ou qualquer outro meio mecânico.

6. Aplicando sobre Montoxyl Classic Primer, uma vez lixado, obtêm-se os melhores acabamentos e ótimo desempenho.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

1. Se forem envernizados ou lacados com produtos à base de solventes, devem ser removidos com um decapante universal ou

por meios mecânicos, até chegar à madeira nova.

2. Se forem envernizados com produtos à base de água ou de manchas, podem ser lixados sem necessidade de remoção completa e

envernizar

3. Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e, em caso de dúvida, remova-o completamente.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Respeitar o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

- Sobre Montoxyl Classic Fondo lixar sempre entre demãos e antes de aplicar o verniz de acabamento.

- Pode ser aplicado sem necessidade de lixar entre demãos, embora seja aconselhável proceder a uma lixagem ligeira para garantir uma aderência perfeita e principalmente no caso de madeiras com tendência a repelir.

- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1401

Metodo de aplicacao

Troncha, rolo ou pistola

Diluição orientativa

Al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	A l'exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	A l'exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Aqua 3		Barniz Sintético Univ. Satinado Color
Madeira poro fechado			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Univ. Satinado Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Incoloro/Color
Madeira nova, velha int/ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Univ. Satinado Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Incoloro/Color

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

501360

Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

9 - 10/11/2025 :

BARNIZ SINTETICO SATINADO

MONTÓ
profesional

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.125 L

Bases em embalagens 0.375 L, 0.75 L, 4 L