

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

11 - 10/11/2025 :

**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LIGNE** BARNICES (SINTÉTICOS)**DESCRIPTION ET NATURE**

Vernis uréthane transparent à pores fermés. Finition brillante caractérisée par sa dureté, son élasticité et sa facilité d'application au pinceau.

DESTINATION

Extérieur/Intérieur.
En bois neuf et usagé.
Idéal pour les travaux de fourniture intérieur
Bois massif et placage.

PROPRIÉTÉS

- Dureté
- Élasticité
- Filmogène
- Bonne lavabilité
- Pouvoir pénétrant
- Résistance au jaunissement
- Résistance chimique
- Application facile
- Séchage rapide
- Sans odeur une fois sec
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO BRILLO
Aspect	brillant
Densité	0,88± 0,05 kg/l
Viscosité	120 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	55± 1
Extraits secs en poids	59± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):367,31 g/l
Performance approximatif par couche	12-16 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR:60%):2-4h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):24h
Couleurs	Transparent 900
	Nuancier du vernis Montoxyl

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Bois neuf :

1. Le support doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
2. Appliquer sur bois dont l'humidité est inférieure à 12 %.
3. Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépolvérisé et sec.
4. Poncer et éliminer les résidus de colle des joints et les défauts d'usage.
5. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépolvérisé à la brosse ou par tout

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

11 - 10/11/2025 :

autre moyen mécanique.

6. L'application de l'apprêt Montoxyl Classic sur la surface poncée offre une finition optimale et des performances optimales.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

1. S'ils ont été vernis ou laqués avec des produits à base de solvants, ils doivent être éliminés à l'aide d'un décapant universel ou mécaniquement, pour ne laisser que le bois neuf.
2. S'ils ont été vernis avec des produits à base d'eau ou des teintures, ils peuvent être poncés sans avoir à les enlever complètement et à les repeindre.
3. Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence du vernis précédent et, en cas de doute, retirez-le complètement.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

- Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Respecter le temps maximum entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.
- Sur Montoxyl Classic Fondo, toujours poncer entre les couches et avant d'appliquer le vernis de finition.
- Il peut être appliqué sans qu'il soit nécessaire de poncer entre les couches, bien qu'il soit conseillé de procéder à un léger ponçage afin de garantir une parfaite adhérence et surtout dans le cas de bois ayant tendance à se décoller.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse, rouleau ou pistolet Al uso

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf/ancien int/ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Universal Brillo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Incoloro/Color
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Universal Brillo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Incoloro/Color
Bois pore fermé			
MAX	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
STD	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Universal Brillo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

501370

BARNIZ SINTETICO BRILLO



Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

11 - 10/11/2025 :

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.125 L

Bases: 0.375 L, 0.75 L, 4 L