

Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

11 - 10/11/2025 :



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA BARNICES (SINTÉTICOS)

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz uretânico transparente, de poros fechados. Acabamento brilhante caracterizado pela sua dureza, elasticidade e facilidade de aplicação com pincel.

USOS

Exterior/Interior.
Em madeira nova e usada.
Ideal para trabalhos de furniture
Madeira maciça e folheado.

PROPRIEDADES

- Dureza
- Elasticidade
- Fime homogéneo
- Boa lavabilidade
- Poder penetrante
- Resistência ao amarelecimento
- Resistencia química
- Boa aplicabilidade
- Secagem rapido
- Sem cheiro quando seca
- Boa adêrencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO BRILLO
Acabamento	Brilho
Peso especifico	0,88± 0,05 kg/l
Viscosidade	120 +/- 15 SG
Sólidos em volume	55± 1
Sólidos em peso	59± 1
VOC	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):367,31 g/l
Rendimento aprox. por demão	12-16 m ² /L

Secagem tacto	(20°C HR:60%):2-4h
Repintado	(20°C HR 60%):24h
Cores	Transparente 900

Tabela de Cores do Verniz Montoxyl

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeira nova:

1. O substrato deve estar livre de corpos estranhos e/ou resíduos.
2. Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%.
3. Aplicar em madeira saudável, bem desengordurada, sem poeira e seca.
4. Lixar e remover quaisquer resíduos de cola das juntas e defeitos de usinagem.
5. Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser lixada primeiro, removendo-se a poeira com escova ou

Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

11 - 10/11/2025 :

outros meios mecânicos.

6. Aplicar o Primer Clássico Montoxyl sobre a superfície lixada proporciona o melhor acabamento e o desempenho ideal.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

1. Se envernizada ou laqueada com produtos à base de solvente, deve ser removida com decapante universal ou mecanicamente, deixando apenas a madeira nova.
2. Se envernizada com produtos à base de água ou stains, pode ser lixada sem a necessidade de remoção completa e repintura.
3. Em todos os casos, verifique a aderência ao verniz anterior e, em caso de dúvida, remova-o completamente.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Misture o produto até obter uma mistura homogênea.
- Não aplique o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas à luz solar intensa.
- Mantenha boa ventilação durante a secagem.
- Não aplique com umidade relativa acima de 80%.
- Respeite o intervalo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.
- No caso do Primer Clássico Montoxyl, lixe sempre entre demãos e antes da aplicação do acabamento.
- Pode ser aplicado sem lixamento entre demãos, embora seja recomendado um lixamento leve para garantir uma perfeita aderência, principalmente no caso de madeiras com tendência a descascar.
- Mantenha boa ventilação durante a secagem.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1401

Metodo de aplicação

Troncha, rolo ou pistola

Diluição orientativa

Al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Universal Brillo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Incoloro/Color
Madeira poro fechado			
MAX	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
STD	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Universal Brillo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
Madeira nova, velha int/ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Aqua 3	Barniz Sintético Universal Brillo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Incoloro/Color

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

501370

BARNIZ SINTETICO BRILLO



Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

11 - 10/11/2025 :

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.125 L

Bases em embalagens 0.375 L, 0.75 L, 4 L