

Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

11 - 10/11/2025 :

**FAMILIA** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LINHA** BARNICES (SINTÉTICOS)**DESCRIÇÃO E TIPO**

Verniz marítimo alquídico uretano transparente de poros fechados com acabamento brilhante, caracterizado pela sua dureza, elasticidade e pincelabilidade. Com filtro UV.

USOS

Em madeira nova e usada.

Exterior/Interior.

Exterior, em madeiras sujeitas à classe de risco 3. Intempéries, sem contacto direto com terra ou humidade constante.

Não recomendado em pisos e plataformas.

PROPRIEDADES

- Boa escovabilidade
- Elasticidade
- Fime homogénio
- Impermeável
- Poder penetrante
- Resistência aos agentes atmosféricos
- Filtros UV
- Boa resistência ao amarelecimento
- Sem cheiro quando seca
- Boa adêrencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ VELERO
Acabamento	Brilhante
Peso específico	(0,919 ± 0,05)g/ml
Viscosidade	(133 ± 30)s
Sólidos em volume	(49 ± 1)
Sólidos em peso	(57 ± 1)
VOC	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):386,43 g/l
Rendimento aprox. por demão	15-21 m ² /L

Secagem tacto	(20°C HR:60%):2-5h
Repintado	(20°C HR:60%):24h
Cores	Base: Transparente

Cartela Montoxyl Vernizes

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Novas madeiras:

1. O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos.
2. Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 20%.
3. Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, sem pó e seca.
4. Para madeiras com manchas de resina no interior (geralmente coníferas) e/ou madeiras tropicais gordurosas, será necessário limpá-las primeiro com solvente.
5. Lixe e elimine possíveis vestígios de cola nas montagens e erros de usinagem.

Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

11 - 10/11/2025 :

6. Caso a madeira apresente sinais de envelhecimento, deverá ser previamente lixada e o pó removido com escova ou qualquer outro meio mecânico.

7. No exterior proteger previamente a madeira com Klearxyl Acqua 3 do ataque de fungos e insectos xilófagos.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada

1. Se forem envernizados ou lacados com produtos solventes, devem ser removidos com decapante universal ou por meios mecânicos, até atingir madeira nova.

2. Se forem envernizados com produtos à base de água ou lasures, podem ser lixados sem necessidade de remoção completa e reenvernizamento.

3. Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e, em caso de dúvida, remova-o completamente.

Manutenção

1. Nas peças já protegidas com Montoxyl Barniz Alta Montaña - de forma a manter toda a sua eficácia protetora - é aconselhável rever periodicamente o estado/aspecto das superfícies. Quando se observa deterioração por impactos e/ou arranhões, etc., é aconselhável limpar e lixar a área danificada antes de reaplicar.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Aplicar sobre suportes limpos e secos.
- Lixar previamente para garantir uma boa penetração e nivelamento da madeira.
- Aplicar seguindo as diluições indicativas.
- Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com umidade relativa superior a 80%.
- Evite em todos os casos acumulações na superfície da madeira.
- A proteção externa é maximizada quando aplicada com cor.
- Madeira por fora, sempre colorida. É altamente recomendável, se você quiser ver a cor final resultante, preparar uma amostra.
- Pode ser aplicado sem necessidade de lixar entre demãos, embora seja aconselhável proceder a uma lixagem ligeira para garantir uma aderência perfeita e principalmente no caso de madeiras com tendência a descascar.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1401

Metodo de aplicacao Diluição orientativa

Trincha	0-5%
Rolo	0-5%
Pistola air mix	5%
Pistola aerográfica	5%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Al exterior: Decapar + Anticarcoma Klearxyl Acqua 3	Classic Fondo Coloreado	Barniz Velero Coloreado
STD	Al exterior: Decapar + Anticarcoma Klearxyl Acqua 3	Barniz Velero Coloreado	Barniz Velero Incoloro/Coloreado
Madeira poro fechado			
MAX	Al exterior: Decapar + Anticarcoma Klearxyl Acqua 3	Classic Fondo Coloreado	Barniz Velero Coloreado
STD	Al exterior: Decapar + Anticarcoma Klearxyl Acqua 3	Barniz Velero Coloreado	Barniz Velero Incoloro/Coloreado
Madeira nova, velha int/ext			

Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

11 - 10/11/2025 :

MAX	Al exterior: Anticarcoma Klearxyl Acqua 3	Classic Fondo Coloreado	Barniz Velero Coloreado
STD	Al exterior: Anticarcoma Klearxyl Acqua 3	Barniz Velero Coloreado	Barniz Velero Incoloro/Coloreado

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.375 L, 0.75 L, 4 L