



FAMILLE MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE MUEBLE (LACAS NITRO)

DESCRIPTION ET NATURE

Primaire nitrocellulosique blanc, présentant une excellente blancheur et pouvoir garnissant, une application facile, un séchage rapide et un ponçage facile.

DESTINATION

Intérieur

Comme apprêt pour sceller les surfaces poreuses

Améliore l'application de finitions

Fond idéal pour repeindre avec de la nitrocellulose

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

Fond pour les meubles laqués de tous les types pour l'intérieur

PROPRIÉTÉS

Grande puissance de remplissage, compte tenu de sa haute teneur en solides.

Grande puissance de pénétration dans le support.

Ponçage facile

Séchage rapide

Sans odeur une fois sec

Facilité d'application

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOLAC FONDO BLANCO CM-55
Rapport de mélange	Monocomposante de secado físico
Densité	1,21 ± 0,05 kg/l
Viscosité	146 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	34 ± 1
Extraits secs en poids	53 ± 1
Rendement approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	10-20min
Recouvrable / doublage	1-2h
Couleurs	Base BL pour nuancier de couleurs couverture NCS, Ral et Bois 100 (voir la base de données Système Tintométrique) de la gamme Montolac Fondo.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Bois neufs :

- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers

- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 12 %

- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.

- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.

- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré par brossage ou tout autre moyen mécanique.

- Amorcer avec les produits recommandés

Restauration et entretien

- Bois vernis ou peint :

- S'ils ont été vernis avec des vernis dilués avec du white spirit, de l'essence de térébenthine, de l'essence de térébenthine similaire ou des solvants pour matières synthétiques et grasses, ils doivent être enlevés avec le Décapant Universel ou par des moyens mécaniques, jusqu'à atteindre le bois neuf.
- En cas de doute, retirez le vernis précédent.
- En cas d'application sur vernis nitrocellulosique ou polyuréthane, poncer pour ouvrir les pores, broser les poussières formées et revernir.
- Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence sur le vernis précédent et en cas de doute, retirez-le.
- Si des produits d'entretien ménager à base de silicone ont été utilisés lors de l'entretien, ils doivent être totalement éliminés.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Diluer correctement la première couche pour obtenir une bonne pénétration dans le support.
- Au moins 20 % de solvant Nitro 1407 est essentiel pour une application par pulvérisation,
- Viscosité d'application par pulvérisation inférieure à 18" en CF4.
- Sur fonds très poreux ou très lisses il est conseillé d'augmenter la dilution.
- Des épaisseurs de couche supérieures à 140 g/m2 humide par couche ne doivent jamais être appliquées.
- Toujours poncer entre les couches.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 75-80%.
- Respecter le temps minimum entre les couches pour éviter de remuer.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1407

Méthode d'application

Pistolet air mix

Pistolet aérographe

Brosse, rouleau

Indications de dilution

10-20% (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla:0.33 mm)

20-30 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 1.2 a 1,6)

15-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois intérieur			
MAX	Montolac Fondo BL CM-55	Montolac Fondo BL CM-55	Gama Montolac Acabado Pigmentado
STD	Montolac Fondo BL CM-55		

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'applicateur.

501505

Fecha de Alta

28-07-2008

Versión

13 - 20/08/2024

MONTOLAC FONDO BLANCO CM-55



MONTÓ
profesional

FORMAT

0.75 L, 5 L, 25 L