



**FAMILIA** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LINHA** MUEBLE (LACAS NITRO)

## DESCRIÇÃO E TIPO

Primer nitrocelulósico branco, com excelente alvura e poder de enchimento, fácil aplicação, secagem rápida e fácil lixamento.

## USOS

Interior

Como um primer para vedar superfícies porosas

Facilita a aplicação dos acabamentos

Demão de fundo ideal para repintar com nitrocelulosa

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capitulo V.

Fundo para a lavagem de moveis de todo tipo para interior

## PROPRIEDADES

De facil lixagem

Secagem rapido

Sem cheiro quando seca

Facil de aplicar

Alto poder de preenchimento, dato o seu alto conteudo em solidos.

Alto poder de penetração no suporte.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MONTOLAC FONDO BLANCO CM-55

Proporção de mistura Monocomponente de secado físico

Peso específico 1,21 ± 0,05 kg/l

Viscosidade 146 +/- 15 SG

Sólidos em volume 34 ± 1

Sólidos em peso 53 ± 1

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto 10-20min

Repintado 1-2h

Cores Tabela BL Base para Cores Cobertura NCS, Ral e Wood 100 (ver base de dados do Sistema Tintométrico) na gama Montolac Fondo.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

- Novas madeiras:

- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos

- Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%

- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.

- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola nas montagens e erros de usinagem.

- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deverá ser previamente lixada e o pó removido com escovação ou qualquer outro meio mecânico.

- Prime com produtos recomendados

### Restauração e manutenção

- Madeira envernizada ou pintada:

- Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, aguarrás similares ou solventes para sintéticos e graxas, deverão ser removidos com Decapante Universal ou por meios mecânicos, até atingir madeira nova.
- Em caso de dúvida, retire o verniz anterior.
- Se aplicado sobre verniz nitrocelulósico ou poliuretânico, lixar para abrir os poros, escovar o pó resultante e envernizar novamente.
- Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e em caso de dúvida retire-o.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone, estes devem ser completamente eliminados.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir adequadamente a primeira demão para conseguir uma boa penetração no suporte.
- Pelo menos 20% de Solvente Nitro 1407 é essencial para aplicação por pulverização,
- Viscosidade de aplicação da pulverização inferior a 18" em CF4.
- Sobre fundos muito porosos ou muito lisos é aconselhável aumentar a diluição.
- Nunca deverão ser aplicadas espessuras de demão superiores a 140 g/m2 húmidas por demão.
- Sempre lixe entre demãos.
- Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 75-80%.
- Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1407

#### Metodo de aplicação

Pistola air mix

Pistola aerográfica

Brocha, rolo

#### Diluição orientativa

10-20% (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla: 0.33 mm)

20-30 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 1.2 a 1,6)

15-30%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Madeira interior</b>			
<b>MAX</b>	Montolac Fondo BL CM-55	Montolac Fondo BL CM-55	Gama Montolac Acabado Pigmentado
<b>STD</b>	Montolac Fondo BL CM-55		

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Debido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

501505

Fecha de Alta

28-07-2008

Versao

13 - 20/08/2024

# MONTOLAC FONDO BLANCO CM-55

**MONTÓ**  
profesional

## EMBALAGENS

0.75 L, 5 L, 25 L