



**FAMILIA** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LINHA** MUEBLE (LACAS NITRO)

## DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz de nitrocelulose incolor com acabamento mate, de excelente toque e dureza. Secagem rápida.

## USOS

Interior  
Madeira  
Lacas nitrocelulósicas pigmentadas e transparentes  
Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

## PROPRIEDADES

Dureza  
Excelente toque  
Mate  
Alto desempenho  
Acabamento liso  
Secagem rapido  
Sem cheiro quando seca  
Facilmente aplicável com pistola

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOLAC MATE TRANSP. CM-20
Proporção de mistura	Monocomponente de secado físico
Acabamento	Mate
Peso específico	0,88± 0,05 kg/l
Viscosidade	30 +/- 15 SG
Sólidos em volume	18± 1
Sólidos em peso	22± 1
Rendimento aprox. por demão	12-20 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	10-20min
Repintado	2-3h
Cores	Base (CM-20 TR - BL) Cartela de cores Revestimento NCS, Ral e Wood 100 (ver base de dados do Sistema Tintométrico)

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

- Novas madeiras:
- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos.
- Aplicar em madeira com teor de humidade inferior a 12%.
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola nas montagens e erros de usinagem.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deverá ser previamente lixada e o pó removido com escovação ou qualquer outro meio mecânico.
- Ancorar com produtos recomendados.

## Restauração e manutenção

- Madeira envernizada ou pintada:

- Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, aguarrás similares ou solventes para sintéticos e graxas, deverão ser removidos com decapante universal ou por meios mecânicos, até atingir madeira nova.
- Em caso de dúvida, retire o verniz anterior.
- Se aplicado sobre verniz nitrocelulósico ou poliuretânico, lixar para abrir os poros, escovar o pó resultante e envernizar novamente.
- Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e em caso de dúvida retire-o.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone, é aconselhável esfaquear a madeira até a sua completa remoção.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir adequadamente a primeira demão para conseguir uma boa penetração no suporte.
- Pelo menos 20% de Solvente Nitro 1407 é essencial para aplicação por pulverização,
- Viscosidade de aplicação da pulverização inferior a 18" em CF4.
- Sobre fundos muito porosos ou muito lisos é aconselhável aumentar a diluição.
- Nunca devem ser aplicadas espessuras de demão superiores a 120 g/m<sup>2</sup> húmidas por demão.
- Sempre lixe entre demãos.
- Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 75-80%.
- Em ambientes úmidos, diluir com mistura de Nitro Solvent 1407: Antivelo Solvent 1415 (5:1)
- O excesso de umidade pode causar "branqueamento".
- Em madeiras porosas diluir o produto.
- Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.
- Aplicar preferencialmente sobre qualquer produto da linha MONTOLAC FONDO TR.
- Para móveis com cores opacas é preferível ancorar com CM-50 ou CM-55 na cor branca, ou cores semelhantes ao acabamento final.
- Evitar o uso em superfícies que exijam boa resistência química: cozinhas, bancadas, bares, etc.

### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1407

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-30%
Pistola air mix	10-20% (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla:0.23 mm)
Pistola aerográfica	20-30 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 1.2 a 1,6)

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Madeira interior</b>			
<b>MAX</b>	Montolac Fondo TR CM-10	Montolac Fondo TR CM-10	Montolac Mate TR CM-20
<b>STD</b>	Montolac Fondo TR CM-10		Montolac Mate TR CM-20
<b>Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.</b>			
<b>MAX</b>	Montolac Fondo BL	Montolac Fondo BL	Montolac Mate Tintada CM-20
<b>STD</b>	Montolac Fondo BL		Montolac Mate Tintada CM-20

## SEGURANÇA

501510

Fecha de Alta

30-10-2008

Versao

1C - 20/08/2024

# MONTOLAC MATE TRANSP. CM-20



Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.75 L, 5 L, 25 L