

# MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-75



**FAMILIA** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LINHA** MUEBLE (LACAS NITRO)

## DESCRIÇÃO E TIPO

Laca nitrocelulósica acetinada branca de acabamento, com excelente opacidade, dureza, brancura e extensibilidade. Também se destaca pela sua rapidez de secagem e pelo seu acabamento de tacto suave e sedoso

## USOS

Interior  
Móveis e acessórios de madeira  
Madeira com fundo e lixa  
Madeira  
Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capitulo V.

## PROPRIEDADES

Alta cobertura  
De fácil aplicação  
Excelente nivelção

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-75
Proporção de mistura	Monocomponente de secado físico
Acabamento	Acetinado
Peso específico	1,12± 0,05 kg/l
Viscosidade	159 +/- 15 SG
Sólidos em volume	32± 1
Sólidos em peso	47± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	10-20min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-3h
Cores	Base BL para cores NCS, Ral e Madera 100 de cobertura (ver base de dados do Sistema Tintométrico) na gama Montolac Satinada.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

- Novas madeiras:
- Aplicar sobre madeira ancorada com Primer PU da Gama Montopol
- Aplicar sobre madeira ancorada com Primer NC da Gama Montolac
- Com lixa de 240 ou superior e em até 24 horas após a aplicação do primer
- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos
- Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola em montagens e erros de usinagem.
- Aplicar uma vez obtida uma absorção uniforme da base.

### Restauração e manutenção

- Madeira envernizada ou pintada:
- Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, aguarrás similares ou solventes para sintéticos

# MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-75

e graxas, deverão ser removidos com decapante universal ou por meios mecânicos, até chegar à madeira nova, tratando-a como no anterior seção.

- Se aplicado sobre verniz poliuretano, lixar para abrir os poros, retirar o pó resultante e envernizar novamente.
- Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e em caso de dúvida retire-o.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone, é aconselhável eliminá-los completamente.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir adequadamente a primeira demão para conseguir uma boa penetração no suporte.
- Pelo menos 20% de Solvente Nitro 1407 é essencial para aplicação por pulverização,
- Viscosidade de aplicação da pulverização inferior a 18" em CF4.
- Sobre fundos muito porosos ou muito lisos é aconselhável aumentar a diluição.
- Nunca deverão ser aplicadas espessuras de demão superiores a 140 g/m<sup>2</sup> húmidas por demão.
- Sempre lixe entre demãos.
- Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 75-80%.
- Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.
- Para móveis com cores opacas é preferível ancorar com CM-50 ou CM-55 na cor branca, ou cores semelhantes ao acabamento final.
- Evitar o uso em superfícies que exijam boa resistência química: cozinhas, bancadas, bares, etc.

### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1407

#### Metodo de aplicação

Pistola air mix

Pistola aerográfica

Brocha, rolo

#### Diluição orientativa

10-20% (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla:0.33 mm)

20-30 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 1.2 a 1,6)

15-30 %

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo BL + Catalizador MS		Montolac Satinada BL CM-75
<b>STD</b>	Montolac Fondo BL	Montolac Fondo BL	Montolac Satinada BL CM-75

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

501525

Fecha de Alta

13-04-2007

Versao

12 - 20/08/2024

# MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-75

**MONTÓ**  
profesional

## EMBALAGENS

0.75 L, 5 L, 25 L