



**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

## DESCRIPTION ET NATURE

Base en polyuréthane transparent bi-composant. Excellent rapport qualité/prix. Haute réactivité, grand pouvoir garnissant et ponçage facile.

## DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

## PROPRIÉTÉS

Confort d'application

Élasticité

Séchage rapide

Poli rapide

Sans odeur une fois sec

Protège le bois naturel ou teinté

N'obture pas le papier de verre une fois sec

Recouvrable avec polyuréthane et émail synthétique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL FONDO TRANSPARENTE 09
Rapport de mélange	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Aspect	Satiné
Densité	0,93± 0,05 kg/l
Viscosité	60 +/- 10 SG
Extraits secs en volume	24± 1
Extraits secs en poids	30± 1
Rendement approximatif par couche	12-20 m <sup>2</sup> /L

Séc au touché	10-15min
Recouvrable / doublage	4-24h
Couleurs	Système Montomix: Lettre en bois-100, respecte le grain. Pour les autres couleurs de carte, consultez la base de données du système tintométrique.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Bois neufs :

- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 20 %
- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré par brossage ou tout autre moyen mécanique.

### Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

# MONTOPOL FONDO TRANSPARENTE 09 MS

- S'ils ont été vernis avec des vernis dilués avec du white spirit, de l'essence de térébenthine, de l'essence de térébenthine similaire ou des solvants pour matières synthétiques et grasses, ils doivent être enlevés avec le Décapant Universel ou par des moyens mécaniques jusqu'à atteindre le bois neuf.
- En cas de doute, retirez le vernis précédent.
- En cas d'application sur un vernis polyuréthane authentique (un solvant polyuréthane sera recommandé pour la dilution), poncer pour ouvrir les pores, brosser les poussières formées et revernir.
- Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence sur le vernis précédent et en cas de doute, retirez-le.
- Si des produits d'entretien ménager à base de silicone ont été utilisés lors de l'entretien, il est conseillé de couteauer le bois jusqu'à son élimination complète.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
- Mélanger sans modifier sous aucun prétexte les proportions de la partie A (MONTOPOL FUNDO) et de la partie B (MONTOPOL MS CATALYST).
- Des épaisseurs de couche supérieures à 130 g/m<sup>2</sup> humide par couche ne doivent jamais être appliquées.
- Il peut être appliqué sans qu'il soit nécessaire de poncer entre les couches, bien qu'il soit conseillé de procéder à un léger ponçage afin de garantir une parfaite adhérence et surtout dans le cas de bois ayant tendance à se décoller.
- Toujours poncer entre les couches et avant d'appliquer le vernis de finition.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Avant de mélanger, vérifier que le MONTOPOL MS CATALYST est complètement transparent.
- Sur bois poreux, diluer le produit pour qu'il pénètre dans les pores et élimine la formation éventuelle de bulles.
- Respecter le temps minimum entre les couches pour éviter de remuer.
- Respecter le temps maximum entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.

### Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1410

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0%
Rouleau	0%
Pistolet air less	0-10%
Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérographe	0 a 20%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo 09 + Catalizador MS	Montopol Fondo 09 + Catalizador MS	Montopol Acabado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>			
<b>Bois vernis pore ouvert</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo 09 + Catalizador MS	Montopol Fondo 09 + Catalizador MS	Montopol Acabado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>			
<b>Bois intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo 09 + Catalizador MS	Montopol Fondo 09 + Catalizador MS	Montopol Acabado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>	Montopol Fondo 09 + Catalizador MS		Montopol Acabado TR + Catalizador MS

501603

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

1C - 20/08/2024

# MONTOPOL FONDO TRANSPARENTE 09 MS

**MONTO**  
profesional

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

5 L, 25 L