

# MONTOPOL FONDO TRANSPARENTE 15 MS



**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

## DESCRIPTION ET NATURE

Primaire polyuréthane incolore à deux composants. Pouvoir garnissant, élasticité, réactivité et facilité de ponçage maximum.

## DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

## PROPRIÉTÉS

Adhérence  
Confort d'application  
Dureté  
Élasticité  
Pénétrant  
Pouvoir de remplissage  
Séchage rapide  
Poli rapide  
Sans odeur une fois sec  
Recouvrable avec : Nitres  
N'obture pas le papier de verre une fois sec  
Recouvrable avec polyuréthane et émail synthétique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL FONDO TRANSPARENTE 15
Rapport de mélange	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Aspect	Satiné
Rendement approximatif par couche	12-20 m <sup>2</sup> /L

Séc au touché	15-20min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 4-24h
Couleurs	Transparent. Lettre en bois 100.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

- Bois neufs:
- Le support ne doit présenter aucune trace de produits étrangers et/ou de résidus.
- Appliquer sur des bois au taux d'humidité inférieur à 20 %.
- Appliquer sur des bois sains et secs, bien dégraissés et sans poussière.
- Poncer et éliminer les restes de colle éventuels aux assemblages et défauts d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit d'abord être poncé, puis la poussière doit être ôtée par brossage ou à l'aide de tout autre procédé mécanique.

### Restauration et entretien

- Bois vernis ou peints :
- S'ils ont été vernis à l'aide de produits se diluant avec du white spirit ou équivalent, ou avec des solvants pour synthétiques et graisses, ils doivent être éliminés avec un décapant universel ou par des procédés mécaniques, jusqu'à retrouver un bois

neuf.

- En cas de doute, éliminer le premier vernis.
- En cas d'application sur du véritable vernis polyuréthane (pour sa dilution, le solvant polyuréthane est recommandé), poncer pour ouvrir les pores, éliminer la poussière par brossage et revernir.
- Dans tous les cas, vérifier l'adhérence sur le premier vernis et l'éliminer en cas de doute.
- Si des produits de nettoyage domestiques à base de silicones ont été utilisés pendant l'entretien, il convient de décaper le bois à la spatule jusqu'à élimination totale.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à sa parfaite homogénéisation.
- Mélanger sans jamais modifier les proportions de la partie A (MONTOPOL FONDO) et de la partie B (CATALYSEUR MONTOPOL)
- Ne jamais appliquer de couches d'une épaisseur supérieure à 140 g/m2 humides par couche.
- Peut être appliqué sans ponçage entre chaque couche, même s'il convient de procéder tout de même à un léger ponçage afin de garantir une parfaite adhérence, surtout dans le cas de bois à tendance fibreuse.
- Toujours poncer entre chaque couche et avant d'appliquer le vernis de finition
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées à une forte insolation.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer en cas d'humidité relative supérieure à 80 %.
- Avant de réaliser le mélange, vérifier que le CATALYSEUR MONTOPOL-MS est totalement transparent.
- Sur des bois poreux, diluer le produit pour qu'il pénètre bien les pores et éliminer la formation éventuelle de bulles.
- Respecter le temps minimum entre chaque couche pour éviter les imperfections.
- Respecter le temps maximum entre chaque couche pour éviter les problèmes d'adhérence.

### Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1410

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0%
Rouleau	0%
Pistolet air less	0-10%
Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérographe	0-20%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois neuf/ancien- intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo 15 + Catalizador MS	Montopol Fondo 15 + Catalizador MS	Montopol Acabado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>	Montopol Fondo 15 + Catalizador MS		Montopol Acabado TR + Catalizador MS
<b>Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo 15+ Catalizador MS	Montopol Fondo 15+ Catalizador MS	Montopol Acabado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>			
<b>Bois vernis pore ouvert</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo 15+ Catalizador MS	Montopol Fondo 15+ Catalizador MS	Montopol Acabado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>			

## SÉCURITÉ

501604

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

14 - 20/08/2024

# MONTOPOL FONDO TRANSPARENTE 15 MS



**MONTÓ**  
profesional

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT