



**FAMILIA** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LINHA** MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

## DESCRIÇÃO E TIPO

Primer poliuretânico incolor bicomponente. Máximo poder de enchimento, elasticidade, reatividade e facilidade de lixamento.

## USOS

Interior

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

## PROPRIEDADES

Aderência  
Aplicabilidade ideal  
Dureza  
Elasticidade  
Poder de penetração  
Poder de enchimento  
Secagem rápida  
Lixagem rápida  
Sem cheiro depois de seco  
Repintável com celulósicos  
Não empapa a lixa depois de seco  
Repintável com poliuretanos e esmaltes sintéticos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL FONDO TRANSPARENTE 15
Proporção de mistura	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Tempo de vida da mistura	8 h
Acabamento	Acetinado
Rendimento aprox. por demão	12-20 m <sup>2</sup> /L

Secagem tacto	15-20min
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-24h
Cores	Transparente. Carta de madeira 100.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Madeiras novas:

- O suporte deve estar isento de produtos estranhos e ou residuos.
- Aplicar sobre madeiras com um teor de humidade inferior a 20%
- Aplicar sobre madeiras sãs, bem desengorduradas, sem pó e secas.
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas esquinas e falhas das máquinas.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento deve ser préviamente lixada, eliminando o pó utilizando escovagem ou qualquer outro meio mecânico.

### Restauração e manutenção

- Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram previamente envernizadas com vernizes que diluem com white spirit, aguarrás, simil de aguarrás ou diluentes para sintéticos, devem-se eliminar utilizando decapagem com decapante universal ou utilizar meios mecanicos e proceder como se fosse madeira nova.

- Em caso de duvida eliminar o verniz anterior.

- Se aplicado sobre verniz de poliuretano (para a sua diluição recomenda-se diluente poliuretano), lixar para abrir o poro, eliminar o pó produzido utilizando escovagem e reenvernizar.

- Em qualquer caso comprovar a aderência sobre o verniz anterior e em caso de duvida elimina-lo.

- Se durante a sua manutenção foram utilizados produtos de limpeza domésticos á base de silicones é conveniente limpar a madeira até a sua total eliminação.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Agitar o produto perfeita homogeneização.

- Misturar sem modificar as proporções em hipótese alguma da parte A (MONTOPOL FUNDO) e da parte B (CATALIZADOR MONTOPOL).

- Nunca aplicar espessuras de camada superiores a 140 g/m2 humidos por demão.

- Pode-se aplicar sem necessidade de lixar entre demãos, mesmo assim é conveniente proceder a uma suave lixagem com o fim de garantir uma perfeita aderência, sobretudo no caso de madeiras com tendência a repelar.

- Lixar sempre entre demãos antes de aplicar o verniz de acabamento

Não aplicar o produto com temperaturas elevadas nem sobre superficies expostas a forte calor.

- Mater as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

- Antes de realizar a mistura comprovar que o CATALIZADOR MONTOPOL - MS está totalmente transparente.

- Sobre madeiras porosas diluir o produto para que penetre no poro e se elimine a possibilidade de formação de borbulhas.

- Respeitar o tempo minimo entre demãos para evitar empolamentos.

- Respeitar o tempo maximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0%
Rolo	0%
Pistola air less	0-10%
Pistola air mix	0-10%
Pistola aerográfica	0-20%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Madeira nova / velha interior</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo 15 + Catalizador MS	Montopol Fondo 15 + Catalizador MS	Montopol Acabado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>	Montopol Fondo 15 + Catalizador MS		Montopol Acabado TR + Catalizador MS
<b>Madeira pintada ou envernizada ( poro fechado ) interior</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo 15+ Catalizador MS	Montopol Fondo 15+ Catalizador MS	Montopol Acabado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>			
<b>Madeira envernizada poro aberto</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo 15+ Catalizador MS	Montopol Fondo 15+ Catalizador MS	Montopol Acabado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>			

# MONTOPOL FONDO TRANSPARENTE 15 MS



## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS