


**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

## DESCRIPTION ET NATURE

Fundo de poliuretano poros blancos dois componentes, com importante poder de reparação, fácil e rápido fixo.

## DESTINATION

Intérieur

Bois

MDF

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

## PROPRIÉTÉS

Adhérence  
 Confort d'application  
 Haut contenu de solides  
 Dureté  
 Élasticité  
 Pénétrant  
 N'obture pas le papier de verre une fois sec  
 Recouvrable avec polyuréthane et émail synthétique  
 Pouvoir de remplissage  
 Séchage rapide  
 Poli rapide  
 Sans odeur une fois sec  
 Recouvrable avec : Nitres  
 Protège le bois naturel ou teinté

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL FONDO BLANCO 55
Rapport de mélange	VOL: 2(Montopol)+1(Cat MS) ; PESO: 2.3+1
Aspect	Mat
Densité	1,22± 0,05 kg/l
Viscosité	164 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	50± 1
Extraits secs en poids	65± 1
Rendement approximatif par couche	10-12 m <sup>2</sup> /L

Séc au touché	(20°C HR: 60%): 15-20min
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 2-24h
Couleurs	Blanc
Lavable	Lijado: 10-24 h

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

- Bois nouveaux :

- Le support doit être exempt produits étranges et/ou résidus.
- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à le 12%.

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

13 - 20/08/2024

- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.
- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.
- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et la poussière au moyen cepillado ou de tout autre un demi - mécanicien.

### Restauration et entretien

- Bois vernis ou pintades :

- S'ils ont été vernis avec des vernis qui sont dilués avec white spirit, essence de térébenthine, essence de térébenthine semblable ou solvants pour synthétiques et gras doivent être éliminés au moyen decapante d'universels ou au moyen de moyens mécaniques, jusqu'à arriver à bois nouveau.
- En cas de doute éliminer le vernis, la laque ou l'émail précédent.
- S'il est appliqué sur vernis authentique polyuréthane (dans sa dilution on recommandera du polyuréthane dissolvant), lijar pour ouvrir le pore, éliminer au moyen cepillado de la résultante polvillo et rebarnizar.
- En tout cas vérifier l'attachement sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant leur maintien on a employé des produits de propreté domestiques sur base de silices est acuchillar nécessaire le bois jusqu'à leur élimination totale.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.

Mélanger sans modifier les proportions sous aucun prétexte.

Des épaisseurs de couche supérieures à 140 g/m<sup>2</sup> humide par couche ne doivent jamais être appliquées.

Il peut être appliqué sans qu'il soit nécessaire de poncer entre les couches, avant de procéder à la couche de finition, bien qu'il soit conseillé de procéder à un léger ponçage afin de garantir une parfaite adhérence et surtout dans le cas de bois ayant tendance à se décoller.

Poncer toujours avant d'appliquer le vernis de finition.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%. - Avant de mélanger, vérifier que le MONTOPOL MS CATALYST est complètement transparent.

Sur bois poreux, diluer le produit pour qu'il pénètre dans les pores et élimine une éventuelle formation de bulles.

Poncer et éliminer les éventuels résidus de colle dans les assemblages et les défauts d'usinage.

Respectez le temps minimum entre les couches pour éviter de remuer.

Respecter le temps maximum entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.

### Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1410

#### Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0-5%
Pistolet air less	5-10%
Pistolet air mix	5-10%
Pistolet aérographe	0-20%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois neuf/ancien- intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo Blanco 55 + Catalizador MS		Gama Montopol Pigmentado + Catalizador NA
<b>STD</b>			
<b>Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+ Montopol Fondo Blanco 55 + Catalizador MS	Montopol Fondo Blanco 55 + Catalizador MS	Gama Montopol Pigmentado + Catalizador NA
<b>STD</b>			

### Intérieur en bois. Finitions laquées opaques.

501606

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

13 - 20/08/2024

# MONTOPOL FONDO BLANCO 55 MS

**MONTÓ**  
profesional

**MAX** Montopol Fondo Blanco 55 +  
Catalizador MS

Gama Montopol Pigmentado +  
Catalizador NA

**STD**

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

5 Kg, 25 Kg