



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIÇÃO E TIPO

Acabamento em poliuretano transparente bicomponente. Amigo. Boa reatividade, dureza, toque e nivelamento. Destaca-se pela relação qualidade-preço e pela secagem rápida.

USOS

Interior

Madeira com fundo e lixa

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

PROPRIEDADES

Aplicabilidade ideal
Dureza
Dureza
Elasticidade
Elasticidade
Poder de enchimento
Mate
Toque suave
Boa adêrencia
Transparência
Secagem rápida
Lixagem rápida
Utilizável como selante
Excelente toque
Sem cheiro depois de seco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 19
Proporção de mistura	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Tempo de vida da mistura	(20°C HR: 60%): 8 h
Acabamento	Mate
Peso específico	0,92± 0,05 kg/l
Viscosidade	70 +/- 10 SG
Sólidos em volume	26± 1
Sólidos em peso	31± 1
Rendimento aprox. por demão	12-20 m ² /L
Secagem tacto	15-30min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24h
Cores	- Transparente. Utilize o MS Catalisador. - Base Montomix (TR 19 - BL 59). Use o Catalisador NA. Cobertura de letras de madeira 100, RAL e NCS.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

- Aplicar sobre madeiras tratadas com primarios de poliuretanos Fondo da Gama Montopol
- O suporte deve estar livre de produtos estranhos e/ou resíduos
- Aplicar sobre madeiras com um conteúdo de humidade inferior a 20 %
- Aplicar sobre madeiras sas, livres de gorduras, sem pó e secas.
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola, nas engrenagens e falhos de mecanizado.
- Aplicar uma vez conseguida uma absorção uniforme do fundo poliuretano.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com vernizes que se diluem com white spirit, aguarrás, Simil aguarrás ou dissolventes para sintéticos e gordurosos devem eliminar-se mediante Decapante Universal ou mediante meios mecânicos, até chegar à madeira nova tratando-a como no apartado anterior.
- Si se aplica sobre autentico verniz poliuretano (na diluição recomendaremos dissolvente poliuretano), lixar para abrir o poro, eliminar o pó mediante escovado e voltar a envernizar.
- Em qualquer caso comprovar a aderência sobre o verniz anterior e em caso de duvida eliminá-lo.
- Se durante a sua manutenção se usaram produtos de limpeza domésticos á base de silicones é conveniente picar a madeira até a sua eliminação total.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Misture sem modificar as proporções recomendadas em nenhuma circunstância.

Dilua adequadamente e deixe descansar por alguns minutos.

Espessuras de demão superiores a 130 g/m2 úmidas por demão nunca devem ser aplicadas.

Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%

Antes de misturar, verifique se o CATALISADOR está completamente transparente.

Em madeira porosa, diluir o produto para que penetre nos poros e elimine possíveis formações de bolhas.

Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

Respeite o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0%
Rolo	0%
Pistola air less	0-5%
Pistola air mix	0-5%
Pistola aerográfica	0-20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) interior			
MAX	Decapar - Montopol Fondo TR+ Catalizador MS	Montopol Fondo TR+ Catalizador MS	Montopol TR Mate 19 + Catalizador MS
STD			
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Montopol Fondo TR+ Catalizador MS		Montopol TR Mate 19 + Catalizador MS
STD			

MONTOPOL TRANSPARENTE MATE 19 MS



Madeira interna (poros fechados)

MAX Montopol Fondo TR+ Catalizador MS Montopol Fondo TR+ Catalizador MS Montopol TR Mate 19 + Catalizador MS

STD

Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.

MAX Montopol Fondo BL+ Catalizador MS Montopol Fondo BL+ Catalizador MS BASE TR Mate 19 Tintada + Catalizador NA

STD

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 L, 25 L