



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIPCIÓN E TIPO

Acabamento em poliuretano branco bicomponente. Amigo. Excelente brancura, fácil aplicação, nivelamento e brilho.

USOS

Interior

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

PROPIEDADES

Aderência
Aplicabilidade ideal
Alto teor em sólidos
Dureza
Elasticidade
Poder de enchimento
Secagem rápida
Sem cheiro depois de seco
Excelente cobertura
Excelente brancura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO MATE 60
Proporção de mistura	VOL: 2(Montopol)+1(Cat NA) ; PESO: 2.5+1
Tempo de vida da mistura	4 h
Acabamento	Mate
Peso específico	1,25± 0,05 kg/l
Viscosidade	220 +/- 20 SG
Sólidos em volume	48± 1
Sólidos em peso	65± 1
Rendimento aprox. por demão	12-14 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 15-30min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24h
Cores	-Branco
	- Base Montomix (TR 20 - BL 60). Use NA Catalisador. Cobertura de letras de madeira 100, RAL e NCS.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

- O suporte deve estar livre de produtos estranhos e / ou resíduos.
- Aplicar sobre madeira com teor de umidade inferior a 12%.
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, sem pó e seca.
- Lixar e eliminar possíveis resíduos de cola em montagens e falhas de usinagem.

- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser previamente lixada e o pó eliminado por escovagem ou qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, terebintina símile ou solventes para sintéticos e graxas, devem ser removidos por decapante universal ou por meios mecânicos, até que se chegue a nova madeira.
- Em caso de dúvida, retire o verniz, laca ou esmalte anterior.
- Se for aplicado sobre verniz poliuretano real (será recomendado solvente de poliuretano para diluição), lixe para abrir o poro, remova o pó resultante com pincel e repintura.
- Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e em caso de dúvida remova-o.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone, é aconselhável furar a madeira até a eliminação total.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Misture sem modificar as proporções em nenhuma circunstância.

Espessuras de demão superiores a 130 g/m² úmidas por demão nunca devem ser aplicadas.

Lixe sempre antes de aplicar o verniz de acabamento.

Não aplicar o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%.

Antes de misturar, verifique se o MONTOPOL NA CATALYST está completamente transparente.

Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

Respeite o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicacao Diluição orientativa

Trincha	0-5%
Pistola air less	5-10%
Pistola air mix	5-10%
Pistola aerográfica	0-20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) interior			
MAX	Decapar+ Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Blanco Mate 60 + Catalizador NA
STD			
Madeira interna (poros fechados)			
MAX	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Blanco Mate 60 + Catalizador NA
STD			
Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.			
MAX	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Blanco Mate 60 Tintado + Catalizador NA
STD			

SEGURANÇA

501616

Fecha de Alta

28-06-2006

Versao

12 - 20/08/2024

MONTOPOL BLANCO MATE 60 NA



Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 Kg, 25 Kg