



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIÇÃO E TIPO

Acabamento em poliuretano branco bicomponente. Cetim. Com alto poder de enchimento, cobertura e secagem rápida.

USOS

Interior

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

PROPRIEDADES

Aderência
Aplicabilidade ideal
Alto teor em sólidos
Dureza
Elasticidade
Poder de penetração
Poder de enchimento
Secagem rápida
Sem cheiro depois de seco
Repintável com celulósicos
Protege a madeira natural
Repintável com poliuretanos e esmaltes sintéticos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO SATINADO 70
Proporção de mistura	VOL: 2(Montopol)+1(Cat NA) ; PESO: 2.5+1
Tempo de vida da mistura	2 h
Acabamento	Acetinado
Peso específico	1,22± 0,05 kg/l
Viscosidade	177 +/- 30 SG
Sólidos em volume	44± 1
Sólidos em peso	60± 1
Rendimento aprox. por demão	12-14 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 15-20min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24h
Cores	- Branco
	- Base Montomix (TR 30 - BL 70). Use o Catalisador NA. Cobertura de letras de madeira 100, RAL e NCS.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

-Madeiras novas:

-O suporte deve estar isento de produtos estranhos e/ou residuos.

-Aplicar sobre madeiras com uma percentagem de humidade inferior a 12%.

MONTOPOL BLANCO SATINADO 70 NA

- Aplicar sobre madeiras em bom estado, bem desengorduradas, secas e isentas de pó.
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas ensablagens e falhas mecânicas.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento deverá ser previamente lixada, eliminando o pó produzido com a ajuda de uma escova ou por qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

- Madeiras envernizadas ou pintadas:

-Se as madeiras foram envernizadas com vernizes que se dissolvem com white spirit, aguarrás, simil aguarrás ou dissolventes para sintéticos e oleosos estes deverão eliminar-se com um decapante universal ou por meios mecânicos, até chegar à madeira nova.

- Em caso de dúvida, eliminar o verniz, laca ou esmalte existente.

- Se se aplica sobre autêntico verniz de poliuretano (na sua diluição recomendar-se-á dissolvente de poliuretano), lixar para abrir o poro, eliminar o pó produzido com uma escova e reenvernizar.

- Em qualquer caso, comprovar a aderência sobre o verniz anterior e, em caso de dúvida, eliminá-lo.

- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza domésticos à base de silicões, é conveniente cortar a madeira até à sua total eliminação.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Misture sem modificar as proporções em nenhuma circunstância.

Espessuras de demão superiores a 130 g/m² úmidas por demão nunca devem ser aplicadas.

Lixe sempre antes de aplicar o verniz de acabamento.

Não aplicar o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%.

Antes de misturar, verifique se o MONTOPOL NA CATALYST está completamente transparente.

Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

Respeite o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicacao Diluição orientativa

Trincha	0-5%
Pistola air less	15-30%
Pistola air mix	15-30%
Pistola aerográfica	0-20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira nova / velha interior			
MAX	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Blanco Satinado 70+ Catalizador NA
STD			
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) interior			
MAX	Decapar+ Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Blanco Satinado 70+ Catalizador NA
STD			
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Fondo BL+ Catalizador MS	Montopol Blanco Satinado 70+ Catalizador NA
STD			

501620

Fecha de Alta

13-04-2007

Versao

1C - 20/08/2024

MONTOPOL BLANCO SATINADO 70 NA

MONTÓ
profesional

Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.

MAX Montopol Fondo BL+ Catalizador MS Montopol Fondo BL+ Catalizador MS Montopol Blanco Satinado 70+ Catalizador NA

STD

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 Kg, 25 Kg