



**FAMILIA** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LINHA** POLIURETANOS PIGMENTADOS

## DESCRIÇÃO E TIPO

Acabamento em poliuretano transparente bicomponente. Cetim. Excelente toque e dureza. Destaca-se pela relação qualidade-preço e pela secagem rápida.

## USOS

Interior

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

## PROPRIEDADES

Aplicabilidade ideal  
Alto teor em sólidos  
Dureza  
Elasticidade  
Poder de enchimento  
Transparência  
Secagem rápida  
Toque suave  
Sem cheiro quando seca

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29
Proporção de mistura	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Tempo de vida da mistura	8 h
Acabamento	Acetinado
Rendimento aprox. por demão	12-20 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 15-30min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24h
Cores	- Transparente. Utilize o MS Catalisador.  - Base Montomix (TR 29 - BL 69). Use o Catalisador NA. Cobertura de letras de madeira 100, RAL e NCS.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Novas madeiras:

- Aplicar sobre madeira preparada com poliuretanos Montopol Range Primer
- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos
- Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 20%
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola em montagens e erros de usinagem.
- Aplicar uma vez obtida uma absorção uniforme do primário poliuretânico.

### Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

- Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, aguarrás similares ou solventes para sintéticos

# MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29 MS



e graxas, deverão ser removidos com decapante universal ou por meios mecânicos, até chegar à madeira nova, tratando-a como no anterior seção.

- Se aplicado sobre verniz poliuretano (recomenda-se solvente de poliuretano para diluição), lixar para abrir os poros, escovar o pó resultante e envernizar novamente.

- Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e em caso de dúvida retire-o.

- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone, é aconselhável esfaquear a madeira até a sua completa remoção.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Misturar sem modificar as proporções em nenhum caso da parte A (MONTOPOL SATIN MS-30) e da parte B (MONTOPOL MS CATALYST).

Espessuras de demão superiores a 120 g/m<sup>2</sup> úmidas por demão nunca devem ser aplicadas.

Não aplicar o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%.

Antes de misturar, verifique se o MONTOPOL MS CATALYST está completamente transparente.

Em madeira porosa, diluir o produto para que penetre nos poros e elimine a possível formação de bolhas.

Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

Respeite o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0%
Pistola air less	0-10%
Pistola air mix	0-10%
Pistola aerográfica	0-20%
Turbo de baixa pressão	0-20%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
<b>Madeira</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Satinado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>			
<b>Madeira envernizada poro aberto</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Satinado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>			
<b>Madeira poro fechado</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Satinado TR + Catalizador MS
<b>STD</b>			
<b>Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Satinado 29 Tintado + Catalizador NA
<b>STD</b>			

# MONTOPOL TRANSPARENTE SATINADO 29 MS



## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS