



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIÇÃO E TIPO

Acabamento em poliuretano branco bicomponente. Cetim. Boa reatividade, dureza, toque e nivelamento. Destaca-se pela sua relação qualidade-preço e pela sua secagem rápida.

USOS

Interior

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

PROPRIEDADES

Aderência
Não fica amarelo
Aplicabilidade ideal
Dureza
Elasticidade
Poder de enchimento
Secagem rápida
Sem cheiro depois de seco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO SATINADO 69
Proporção de mistura	VOL: 2(Montopol)+1(Cat NA) ; PESO: 2.5+1
Tempo de vida da mistura	2h
Acabamento	Acetinado
Peso específico	1,12± 0,05 kg/l
Viscosidade	210 +/- 30 SG
Sólidos em volume	39± 1
Sólidos em peso	53± 1
Rendimento aprox. por demão	10-14 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 15-20min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24h
Cores	- Branco
	- Base Montomix (TR 29 - BL 69). Use NA Catalisador. Cobertura de letras de madeira 100, RAL e NCS.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

- Madeiras novas:

-O suporte deve estar isento de produtos estranhos e / ou resíduos.

-Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%.

-Aplicar em madeira sã, bem desengordurada, sem pó e seca.

-Lixar e retirar possíveis resíduos de cola em montagens e falhas de usinagem.

-Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser previamente lixada e eliminado o pó por escovagem ou qualquer outro meio mecânico.

MONTOPOL BLANCO SATINADO 69 NA

Restauração e manutenção

-Madeiras envernizadas ou pintadas:

-Se forem envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, terebintina símile ou solventes para sintéticos e gorduras, devem ser removidos por decapante universal ou por meios mecânicos.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Misture sem modificar as proporções em nenhuma circunstância.

Espessuras de demão superiores a 130 g/m² úmidas por demão nunca devem ser aplicadas.

Lixe sempre antes de aplicar o verniz de acabamento.

Não aplicar o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%.

Antes de misturar, verifique se o MONTOPOL NA CATALYST está completamente transparente.

Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

Respeite o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0%
Rolo	0%
Pistola air less	0-10%
Pistola air mix	0-10%
Pistola aerográfica	0-15%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) interior			
MAX	Decapar+ Fondo Montopol BL+ Catalizador MS	Fondo Montopol BL+ Catalizador MS	Montopol Blanco Satinado 69 + Catalizador NA
STD			
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Fondo Montopol BL + Catalizador MS		Montopol Blanco Satinado 69 + Catalizador NA
STD			
Madeira interior			
MAX	Fondo Montopol BL + Catalizador MS	Fondo Montopol BL + Catalizador MS	Montopol Blanco Satinado 69 + Catalizador NA
STD			
Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.			
MAX	Fondo Montopol BL + Catalizador MS	Fondo Montopol BL+ Catalizador MS	Montopol Blanco Satinado 69 + Catalizador NA
STD			

SEGURANÇA

501625

Fecha de Alta

28-06-2006

Versao

1C - 20/08/2024

MONTOPOL BLANCO SATINADO 69 NA

MONTÓ
profesional

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 Kg, 25 Kg