

MONTOPOL TRANSPARENTE BRILLO 40 MS



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIPCIÓN E TIPO

Acabamento em poliuretano transparente bicomponente. Brilho. Excelente toque, dureza e secagem.

USOS

Interior

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capitulo V.

PROPIEDADES

Aplicabilidade ideal
Alto teor em sólidos
Dureza
Elasticidade
Poder de enchimento
Transparência
Secagem rápida
Sem cheiro depois de seco
Toque suave

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL TRANSPARENTE BRILLO 40
Proporção de mistura	VOL: 2 (Montopol) + 1 (Cat MS)
Tempo de vida da mistura	8 h
Acabamento	Brilho
Peso específico	0,92± 0,05 kg/l
Viscosidade	26 +/- 10 SG
Sólidos em volume	32± 1
Sólidos em peso	38± 1
Rendimento aprox. por demão	12-20 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 15-30min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24h
Cores	- Transparente. Utilize o MS Catalisador. - Base Montomix (TR 40 - BL 80). Use NA Catalisador. Cobertura de letras de madeira 100, RAL e NCS.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Novas madeiras:

- Aplicar sobre madeira selada com Primer poliuretano da Gama Montopol
- O suporte deve estar livre de produtos e/ou residuos estranhos
- Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 20%
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola em montagens e erros de usinagem.
- Aplicar uma vez obtida uma absorção uniforme do primário poliuretânico.

MONTOPOL TRANSPARENTE BRILLO 40 MS



Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

- Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, aguarrás similares ou solventes para sintéticos e graxas, deverão ser removidos com decapante universal ou por meios mecânicos, até chegar à madeira nova, tratando-a como no anterior seção.
- Se aplicado sobre verniz poliuretano (recomenda-se solvente de poliuretano para diluição), lixar para abrir os poros, escovar o pó resultante e envernizar novamente.
- Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e em caso de dúvida retire-o.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone, é aconselhável esfregar a madeira até a sua completa remoção.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Misturar sem modificar as proporções em nenhum caso da parte A (MONTOPOL BRILLO MS-40) e da parte B (MONTOPOL MS CATALYST).

Espessuras de demão superiores a 130 g/m² úmidas por demão nunca devem ser aplicadas.

Não aplicar o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%.

Antes de misturar, verifique se o MONTOPOL MS CATALYST está completamente transparente.

Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

Respeite o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0%
Pistola air less	0-10%
Pistola air mix	0-10%
Pistola aerográfica	0-20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira			
MAX	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Brillo 40 + Cat. MS
STD			
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Montopol Fondo TR + Catalizador MS		Montopol Brillo 40 + Cat. MS
STD			
Madeira poro fechado			
MAX	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Fondo TR + Catalizador MS	Montopol Brillo 40 + Cat. MS
STD			
Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.			
MAX	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Brillo 40 Tintado + Catalizador NA
STD			

501630

Fecha de Alta

28-06-2006

Versao

11 - 20/08/2024

MONTOPOL TRANSPARENTE BRILLO 40 MS

MONTÓ
profesional

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 5 L, 25 L