


**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

## DESCRIPTION ET NATURE

Finition polyuréthane blanc bi-composant. Brillant. Excellente blancheur, application, nivellement et brillance faciles.

## DESTINATION

Intérieur

Bois

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

## PROPRIÉTÉS

Adhérence

Ne jaunit pas

Confort d'application

Dureté

Élasticité

Pouvoir de remplissage

Séchage rapide

Sans odeur une fois sec

Bon pouvoir couvrant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO BRILLO 80
Rapport de mélange	VOL: 2(Montopol)+1(Cat NA) ; PESO: 2.5+1
Aspect	brillant
Densité	1,22± 0,05 kg/l
Viscosité	180 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	41± 1
Extraits secs en poids	57± 1
Rendement approximatif par couche	12-14 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR:60%): 15-30min
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 2-24h
Couleurs	- Blanc
	- Base Montomix (TR 40 - BL 80). Utilisez le catalyseur NA. Revêtement Lettres en Bois 100, RAL et NCS.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Bois nouveaux :

- Le support doit être exempt produits étranges et/ou résidus.
- Appliquer sur les bois avec une teneur en humidité inférieure à le 12%.
- Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et tu sèches.
- Lijar et éliminer de possibles restes de colle dans les unions et les jugements de de celui mécanisé.
- Si le bois présente des signes de vieillissement doit préalablement lijada et la poussière au moyen cepillado ou de tout autre un demi - mécanicien.

## Restauration et entretien

Bois vernis ou pintades :

- S'ils ont été vernis avec des vernis qui sont dilués avec white spirit, essence de térébenthine, essence de térébenthine semblable ou solvants pour synthétiques et gras doivent être éliminés au moyen de décapant universel ou au moyen de moyens mécaniques, jusqu'à arriver à bois nouveau.
- En cas de doute éliminer le vernis, la laque ou l'émail précédent.
- S'il est appliqué sur vernis authentique polyuréthane (dans sa dilution on recommandera du polyuréthane dissolvant), lijar pour ouvrir le pore, éliminer au moyen de cepillado de la résultante polvillos et rebarnizar.
- En tout cas vérifier l'attachement sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant leur maintien on a employé des produits de propreté domestiques sur base de silices est acuchillar nécessaire le bois jusqu'à leur élimination totale.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.

Mélanger sans modifier les proportions sous aucun prétexte.

Des épaisseurs de couche supérieures à 130 g/m<sup>2</sup> humide par couche ne doivent jamais être appliquées.

Poncer toujours avant d'appliquer le vernis de finition.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

Avant de mélanger, vérifier que le MONTOPOL NA CATALYST est complètement transparent.

Respectez le temps minimum entre les couches pour éviter de remuer.

Respecter le temps maximum entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.

### Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1410

#### Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0 - 10%
Rouleau	0 - 10 %
Pistolet air mix	5 - 10%
Pistolet aérographe	5 - 20%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+ Gama Montopol Fondo + Cat. MS	Gama Montopol Fondo + Cat. MS	Montopol Blanco Brillo 80+ Catalizador NA
<b>STD</b>			
<b>Bois intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Blanco Brillo 80+ Catalizador NA
<b>STD</b>			
<b>Intérieur en bois. Finitions laquées opaques.</b>			
<b>MAX</b>	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Blanco Brillo 80+ Catalizador NA
<b>STD</b>			

## SÉCURITÉ

501661

Fecha de Alta

14-10-2008

Versión

11 - 20/08/2024

# MONTOPOL BLANCO BRILLO 80 NA



**MONTÓ**  
profesional

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

5 Kg, 25 Kg