



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIPCIÓN E TIPO

Acabamento em poliuretano branco bicomponente. Brillante. Excelente brancura, fácil aplicação, nivelamento e brilho.

USOS

Interior

Madeira

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

PROPIEDADES

Aderência
Não fica amarelo
Aplicabilidade ideal
Dureza
Elasticidade
Poder de enchimento
Secagem rápida
Sem cheiro depois de seco
Boa capacidade de cobertura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO BRILLO 80
Proporção de mistura	VOL: 2(Montopol)+1(Cat NA) ; PESO: 2.5+1
Tempo de vida da mistura	2h
Acabamento	Brilho
Peso específico	1,22± 0,05 kg/l
Viscosidade	180 +/- 30 SG
Sólidos em volume	41± 1
Sólidos em peso	57± 1
Rendimento aprox. por demão	12-14 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 15-30min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24h
Cores	- Base Montomix (TR 40 - BL 80). Use o Catalisador NA. Cobertura de letras de madeira 100, RAL e NCS.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

- O suporte deve estar isento de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeiras com uma percentagem de humidade inferior a 12%.
- Aplicar sobre madeiras em bom estado, bem desengorduradas, secas e isentas de poeira.
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas uniões e falhas da madeira.
- Se a madeira apresenta sinais de envelhecimento, lixar previamente eliminando a poeira com a ajuda de uma escova ou de qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se as madeiras foram envernizadas com vernizes que se dissolvem com white spirit, aguarrás ou produtos similares, ou dissolventes para sintéticos e oleosos eliminar o verniz com a ajuda de um decapante universal ou utilizando meios mecânicos, até chegar à madeira nova.
- Em caso de dúvida, eliminar o verniz, a laca ou o esmalte velhos.
- Se se aplica sobre autêntico verniz de poliuretano (na sua diluição recomendar-se-á dissolvente de poliuretano), lixar para abrir os poros, eliminar o pó produzido com uma escova e envernizar de novo.
- Comprovar sempre a aderência do produto sobre o verniz anterior. Em caso de dúvida, eliminar o verniz anterior.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza domésticos à base de silicões, é conveniente desbastar a madeira até à sua total eliminação.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Misture sem modificar as proporções em nenhuma circunstância.

Espessuras de demão superiores a 130 g/m² úmidas por demão nunca devem ser aplicadas.

Lixe sempre antes de aplicar o verniz de acabamento.

Não aplicar o produto em altas temperaturas ou em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%.

Antes de misturar, verifique se o MONTOPOL NA CATALYST está completamente transparente.

Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

Respeite o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicación	Diluição orientativa
Trincha	0 - 10%
Rolo	0 - 10 %
Pistola air mix	5 - 10%
Pistola aerográfica	5 - 20%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) interior			
MAX	Decapar+ Gama Montopol Fondo + Cat. MS	Gama Montopol Fondo + Cat. MS	Montopol Blanco Brillo 80+ Catalizador NA
STD			
Madeira interior			
MAX	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Blanco Brillo 80+ Catalizador NA
STD			
Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.			
MAX	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Blanco Brillo 80+ Catalizador NA
STD			

SEGURANÇA

501661

Fecha de Alta

14-10-2008

Versao

11 - 20/08/2024

MONTOPOL BLANCO BRILLO 80 NA

MONTÓ
profesional

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 Kg, 25 Kg