

Fecha de Alta

09-01-2018

Versao

9 - 13/01/2026



FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LINHA IMPRIMACIÓN MULTISOPORTE

DESCRIÇÃO E TIPO

Imprimação universal, multi-aderente e monocomponente para a maioria de suportes. Antioxidante e de secagem rápida. Repintável com plásticas, esmaltes, poliuretanos, epóxis...

USOS

Exterior / Interior

Superfícies de obra: gesso, cimento, betão, tijolo revestido a gesso de tipo "ladrigesso", cartão-gesso

Aço

Ferro Galvanizado

Alumínio

Cobre

Latão

PVC

Madeira, etc...

PROPRIEDADES

Aplicabilidade ideal

Secagem rápida

Não é necessário lixar para repintar. Manutenção económica

Anti oxidante, Certificado por laboratório externo UNE EN ISO 9227:17

Permite repintar com espaços longos entre demãos sem alterar as suas propriedades

Certificado de Aderência UNE EN ISO 2409:13 por laboratório externo sobre aço, ferro galvanizado e alumínio

Espessura recomendada: 100-150 micras húmidas (60-90 micras secas), aplicável em 1 ou 2 capas.

Excelente aderência ao suporte.

Repintável com a maioria das tintas, Recomendamos Montosintetic ou Luxatin para acabamentos

Sem cheiro quando seca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPRIMER TOTAL BLANCO
Acabamento	Semimate
Peso específico	1,24± 0,05 kg/l
Viscosidade	95 +/- 5 KU
Sólidos em volume	42± 1
Sólidos em peso	61± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):500,99 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-12 m ² /L

Secagem tacto	(20°C HR:60%): 30min
Repintado	(20°C HR:60%): 2-24h
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

O suporte deve estar isento de produtos estranhos, óxidos e ou resíduos.

Aplicar sobre suportes bem desengordurados, sem pó e secos. Antes da aplicação é necessário uma limpeza prévia.

É tão importante a qualidade do pré-tratamento, como a qualidade do primário e da tinta final.

Posteriormente tratar com Montoprimer Total, seguido das tintas intermédias e de acabamento.

Lixar suavemente melhora a aderência.

Fecha de Alta

09-01-2018

Versao

9 - 13/01/2026

Metal: Desoxidar com lixa suave, desengordurar e eliminar o pó. Aplicar o produto segundo as espessuras indicadas.

PVC: Limpar, lixar suavemente e eliminar o pó. Aplicar o produto segundo as espessuras indicadas.

Madeira: Eliminar a sujidade, resinas e secreções do suporte, lixar suavemente no sentido dos veios da madeira, eliminar o pó e aplicar o produto segundo as espessuras indicadas.

No caso de madeiras de exterior aplicar uma proteção contra xilófagos, anti caruncho Klearxyl DI.

Restauração e manutenção

Seguir as normas indicadas para suportes novos no que diz respeito á eliminação de produtos estranhos, desengorduramento, limpeza e remoção de óxidos.

Uma vez que é possível má aderência provenientes de tintas antigas já aplicadas e o primário, recomenda-se a realização de um teste de aderência. Em caso de duvida elimina-las utilizando decapagem, jacto abrasivo ou outros meios. Posteriormente proceder como se fosse suporte novo.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
- Aplicar segundo as normas indicadas no quadro de aplicação que se junta.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a calor forte.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%, nem com temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.
- Manter boa ventilação durante a secagem.
- Dada a variedade de suportes e substratos, é aconselhável para suportes difíceis e problemáticos ou de duvidosa aderência, a realização de provas prévias para que seja seguro o correcto comportamento do produto.
- Para repintar com produtos à base de água, dispomos de Montoprimer Total Aqua.
- Para repintar com produtos diferentes aos recomendados será necessário realizar testes em zonas pouco visíveis ou consultar o nosso Departamento Técnico.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1403-05

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Pronto a usar	0

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira			
MAX	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
STD	Montoprimer Total		Montonature, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
Obra Int/Ext			
MAX	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Ovaldine, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
STD	Montoprimer Total		Ovaldine Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
Ferro, aço			
MAX	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
STD	Montoprimer Total		Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
Ferro galvanizado			
MAX	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
STD	Montoprimer Total		Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox
PVC			

Fecha de Alta

09-01-2018

Versao

9 - 13/01/2026

MAX	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepon
STD	Montoprimer Total		Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepon

Aluminio

MAX	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepon
STD	Montoprimer Total		Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepon

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossivel garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L