


FAMILLE ESMALTES / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE SINTETICOS METAL-MADERA

DESCRIPTION ET NATURE

Laque émail polyuréthane, recommandée pour une peinture sur carrelage, dans les salles de bain et cuisines. Finition brillante. Finition haute qualité d'une grande dureté et résistance aux rayures. 100 % lavable.

DESTINATION

Cuisines et salles de bain intérieures
Extérieur/Intérieur
Carreaux de faënce

PROPRIÉTÉS

Dureté
Filmogène
Pouvoir pénétrant
Résistance aux agents atmosphériques
Égalisation
Résistance au rayures.
Application facile
Ne craquelle pas
Sans odeur une fois sec
Lavable
Ne forme pas d'ampoules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTO PINTA AZULEJOS BLANCO
Aspect	brillant
Densité	1,04± 0,05 kg/l
Viscosité	75 +/- 5 KU
Extraits secs en volume	44± 1
Extraits secs en poids	61± 1
COV	Cat. I/BD 600/500 (2007/2010):489,17 g/l
Performance approximatif par couche	12-16 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%):2-3h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%):24h
Couleurs	Blanc, gris brouillard, blanc cassé, aigue-marine, rouge cerise, beige chaud et sienne naturel.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Suivant DTU 59.1

Supports neufs

Restauration et entretien

Carreaux céramique:

1. Pour être décoré, le support doit être exempt de produits étrangers et/ou de résidus et doit être sec, bien dégraissé et sans poussière. Utiliser de l'eau et du savon pour le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyant contenant des silicones ou des

Fecha de Alta

05-01-2016

Versión

5 - 29/01/2026

cires.

2. Nettoyer les joints du carrelage avec une brosse puis éliminer les éventuels résidus.
3. Nuancer le carrelage pour renforcer l'ancrage et nettoyer avec un chiffon humide.
4. Éliminer tout résidu et sécher avec un chiffon sec.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Le carrelage doit être exempt de produits étrangers et/ou de résidus et doit être sec, bien propre et sans poussière. Utiliser de l'eau et du savon pour le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeur contenant des silicones ou des cires.
- Nettoyer les joints du carrelage avec une brosse puis éliminer les éventuels résidus.
- Agiter le produit jusqu'à le rendre parfaitement homogène.
- Appliquer en suivant les normes indiquées dans le tableau d'application ci-joint. Pour la première couche, appliquer le produit dilué en fonction de la porosité et de l'état du support. Terminer en appliquant une ou plusieurs couches jusqu'à obtenir la couverture totale. Appliquer en couches fines, en étirant convenablement le produit jusqu'à son nivellement total.
- Ne pas appliquer sur les sols ni sur les plans de travail. Ne pas appliquer sur des surfaces immergées.
- Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 5°C ni sur des surfaces soumises à une forte insolation.
- Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer en cas d'humidité relative supérieure à 80%.
- Stocker la peinture à l'abri des intempéries et des basses températures.
- Nettoyage des outils: avec un solvant, immédiatement après utilisation.
- Prendre certaines précautions pendant les premiers jours. Ne pas laver ni gratter avant 7 jours.
- Produit à base de polyuréthane, jaunit légèrement dans l'obscurité.
- Ne pas utiliser d'abrasifs ni d'éponge à gratter qui puisse rayer l'émail.
- La dureté, l'adhérence et la résistance finale sont obtenues au bout de 21 jours.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-10%
Rouleau	0-10%
Pistolet	15-25%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Faïence, céramique			
MAX	HTM Esmalte Azulejos	HTM Esmalte Azulejos	HTM Esmalte Azulejos
STD	HTM Esmalte Azulejos		HTM Esmalte Azulejos

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'applicateur.

501979

MONTO PINTA AZULEJOS

Fecha de Alta

05-01-2016

Versión

5 - 29/01/2026



FORMAT

0.75 L, 2.5 L