



**FAMILIA** ESMALTES / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LINHA** SINTETICOS METAL-MADERA

## DESCRIÇÃO E TIPO

Esmalte laca de poliuretano, indicado para a pintura de azulejos em quartos de banho e cozinhas. Acabamento brilhante. Apresenta um acabamento de alta qualidade, com grande dureza e resistência aos riscos. 100% lavável.

## USOS

Cozinhas e quartos de banho de zonas interiores  
Exterior / Interior  
Azulejo

## PROPRIEDADES

Dureza  
Fime homogénio  
Poder penetrante  
Resistência aos agentes atmosféricos  
Nivelação  
Resistência aos riscos.  
Boa aplicabilidade  
Não racha  
Sem cheiro quando seca  
Lavável  
Não forma bolhas

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO PINTA AZULEJOS BLANCO
Acabamento	Brilho
Peso específico	1,04± 0,05 kg/l
Viscosidade	75 +/- 5 KU
Sólidos em volume	44± 1
Sólidos em peso	61± 1
VOC	Cat. I/BD 600/500 (2007/2010):489,17 g/l
Rendimento aprox. por demão	12-16 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%):2-3h
Repintado	(20°C HR: 60%):24h
Cores	Branco, cinzento baço, branco sujo, água marinha, vermelho cereja, bege cálido e siena natural.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

**Confome DTU** 59.1

### Suportes novos

### Restauração e manutenção

Azulejos cerâmicos:

1. Para a decoração do suporte, este deve estar isento de produtos estranhos e/ou resíduos, e bem desengordurado, seco e isento de pó. Utilizar água e sabão para a sua limpeza. Não usar produtos de limpeza com silicones ou ceras.

Fecha de Alta

05-01-2016

Versao

5 - 29/01/2026

2. Limpar as juntas dos azulejos com uma escova, tendo o cuidado de eliminar posteriormente possíveis resíduos.
3. Dar uma textura mate ao azulejo para potencializar a aderência, e limpar com um pano húmido.
4. Eliminar os restos de resíduo e secar com um pano seco.

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- O azulejo deve estar isento de produtos estranhos e/ou resíduos e bem desengordurado, seco e isento de pó. Utilizar água e sabão para a sua limpeza. Não usar produtos de limpeza com silicões ou cera.
- Limpar as juntas dos azulejos com uma escova, e eliminar posteriormente os possíveis resíduos.
- Agitar o produto até obter uma mistura homogénea.
- Aplicar seguindo as indicações do quadro de aplicação anexo. Na primeira demão, aplicar o produto em função da porosidade e do estado do suporte. Finalizar com uma ou mais camadas até obter uma cobertura total. Realizar aplicações em camadas finas, esticando convenientemente o produto até à sua nivelção total.
- Não aplicar em solos nem bancadas. Não aplicar em zonas submersas.
- Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C nem em superfícies com grande exposição solar.
- Assegurar a existência de boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar em situações de humidade relativa superior a 80%.
- Armazenar ao abrigo da intempérie e protegido das baixas temperaturas.
- Limpeza de utensílios: com solvente, imediatamente depois da sua utilização.
- Tomar certas precauções nos primeiros dias. Não lavar nem manipular a superfície antes de decorridos 7 dias.
- Produto à base de poliuretano, ligeiramente amarela no escuro.
- Não utilizar agentes abrasivos ou esfregões que possam riscar o esmalte.
- A dureza, aderência e resistência final obtêm-se após 21 dias.

### Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1401

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-10%
Rolo	0-10%
Pistola	15-25%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Azulejo, Material Cerámico</b>			
<b>MAX</b>	HTM Esmalte Azulejos	HTM Esmalte Azulejos	HTM Esmalte Azulejos
<b>STD</b>	HTM Esmalte Azulejos		HTM Esmalte Azulejos

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

501979

# MONTO PINTA AZULEJOS

Fecha de Alta

05-01-2016

Versao

5 - 29/01/2026



## EMBALAGENS

0.75 L, 2.5 L